

GOAT BIO

All Terrain 5-25mm

Mortero de cal proyectable

Cal hidráulica natural (NHL), cal hidratada de alto contenido en calcio (CL-90-S), arenas sílices, calcita cristalizada, aditivos biodegradables y pigmentos minerales.



Producto

- Ecológico y natural 100%.
- Mortero de una sola capa.
- Propiedades fungicidas y bactericida.
- Hasta 25 mm de espesor sin descuelgue.
- Elevada permeabilidad al vapor de agua.

Observaciones

- No incorporar ningún aditivo al mortero.
- En superficies absorbentes o porosas y en época de fuerte calor humedecer antes de aplicar el producto.
- Tratar las zonas singulares (fisuras...) con malla de fibra de vidrio.
- El tiempo de secado variará en función de la temperatura y humedad existente.

Características

- Espesor máximo de la capa: 20 mm
- Espesor mínimo acabado: 10 mm

Prestaciones

- Densidad en polvo: 1313 ± 50 kg/m³
- Agua de amasado (en laboratorio): 19%
- Densidad en masa: 1674 ± 50 kg/m³
- Densidad del producto endurecido: 1453 ± kg/m³
- Conductividad térmica (EN 1745): $\lambda=0.40 \text{ W/m} \cdot \text{K}$
- Reacción frente al fuego: Euroclase A1
- Clasificación: OC-CSII-W2
- Según normativa: **UNE-EN 9982 - UNE-EN 9881**

**Estos resultados se han obtenido en condiciones estándar y pueden variar en función de las condiciones de puesta en obra*

Aplicaciones

- Mortero de cal proyectable de alta calidad, para revoco y enlucido como terminación de fachadas.
- Indicado para obra nueva, rehabilitación en las que se requieran morteros con características tradicionales y protección frente al agua de lluvia.
- Este mortero posee cualidades que no pueden obtenerse con cementos o cales artificiales.
- En interiores y exteriores.

Soportes

- Sobre cerramiento de ladrillo, enfoscados rugosos, bloque de hormigón sin hidrofugar, sobre cartón yeso, fibrocemento, madera tipo OSB 3 preparados para pintar, (aplicar previamente la imprimación Revex Cal), como acabado de sistemas SATE. Consultar imprimaciones según soporte.

Recomendaciones

- Temperaturas de aplicación 5°C a 35°C.
- Respetar siempre el mismo porcentaje de agua durante la mezcla.
- No añadir agua al producto una vez amasado.
- Respetar las juntas de dilatación de la base existente, mortero, cerámico.
- No aplicar con riesgo de lluvia, heladas, con insolación directa, fuerte viento.

GOAT BIO All Terrain 5-25mm

Mortero de cal proyectable

Condiciones de ejecución

- Limpiar el soporte eliminando cualquier resto de polvo, líquidos, desconchamientos, etc. También deberán ser eliminados eventuales residuos de eflorescencias y cualquier otra sustancia que pueda perjudicar una buena adherencia al soporte.
- Saturar el soporte con agua a baja presión, para impedir que este absorba el agua de la mezcla.
- Una saturación insuficiente, podría dar lugar a pérdidas de adherencia y la aparición de grietas en el mortero.
- La carbonatación de los hidratos en contacto con el dióxido de carbono atmosférico aumenta la resistencia y la durabilidad.
- Sus resistencias mecánicas irán aumentando progresivamente de por vida.

Modo de empleo

Amasado manual:

Mezclar el contenido del saco (25 kg) con 5,5-6,0 litros de agua limpia con batidora mecánica a bajas revoluciones, hasta formar una masa homogénea y sin grumos.


Proyectado con máquina:

Amasar entre 22-24% de agua limpia.

- Aplicar el mortero hasta conseguir el espesor deseado, mínimo 10 – 15 mm. reglear y alisar para obtener una buena planeidad.

- Una vez alcanzado el endurecimiento necesario, efectuar el acabado deseado, raspado, fratasado, liso.

**Los tiempos pueden variar considerablemente en función de la temperatura ambiente.*



Presentación

Saco de 25 kg
Palet de 1200 kg (48 sacos)

Color

Blanco (otros a la carta)

Consumos

1,2 – 1,5 kg/m² y mm de espesor
*Estos consumos pueden variar según el soporte y número de pasadas.

Conservación

Contiene cal hidráulica (fraga con la humedad).

⚠ IMPORTANTE

Las observaciones y prescripciones de esta ficha técnica, aun correspondiendo a nuestra mejor experiencia, deben considerarse, en cualquier caso, puramente indicativas, y deberán ser probadas por exhaustivas aplicaciones prácticas; por lo que antes de usar el producto, quien vaya a hacerlo debe establecer si éste es o no, él adecuado para el uso previsto, y asume toda responsabilidad que pueda derivarse de su uso. Una vez el producto manipulado o aplicado, el fabricante no asumirá reclamación alguna, así como tampoco la responsabilidad en cuanto a la forma, modo y condiciones de aplicación.