

Ultimate

Adhesivo puente de unión

Resinas copolímeras, acrílicas y aditivos orgánicos.



Propiedades

- Para uniones entre, mortero monocapa, mortero cola, yeso...
- Para soportes sin absorción.
- Asegura la adherencia.

Observaciones

- Temperatura de aplicación: 5- 30°C
- No aplicar sobre superficies de hormigón o mortero disgregado.
- No aplicar sobre soportes con exceso de humedad o mojados.
- Evitar el contacto con la piel, utilizar guantes y gafas protectoras.
- No contiene elementos agresivos.

Prestaciones

- Peso específico: 1.06 kg/l
- Contenido en sólidos: 55%
- PH: 6.5 – 7
- Viscosidad: 500 – 2000 c.Poises
- Secado al tacto: 3 – 4 horas.

Aplicaciones

- Imprimación de adherencia sobre soportes sin absorción.
- Morteros cola.
- Monocapas y mortero convencional.
- Sobre muros y pilares de hormigón.

Soportes

- Mortero, hormigón, pintura resistente, madera.

Recomendaciones

- La superficie deberá estar limpia, sólida, libre de polvo y exenta de partes mal adherida.
- **Ultimate** no está concebido para asegurar la estanqueidad de soportes sensibles al agua o húmedos.

Ultimate



Adhesivo puente de unión

Modo de empleo

- Para puente de unión diluir 1 parte de producto con 1 parte de agua.
- Para pasivador aplicar directamente sobre el hierro.
- Agitar bien el producto (no por medio mecánico) antes de aplicar.
- Aplicar con rodillo de lana, brocha, formando una capa continua y uniforme **sin dejar el producto encharcado** ya que perdería sus prestaciones, dificultaría la adherencia del mortero y la formación de fisuras.
- Dejar curar el producto mínimo 48 horas, antes de aplicar el recubrimiento definitivo.

* Una vez curado el producto, mantiene sus propiedades adhesivas durante algunos días.

** Estos tiempos pueden variar en función de la temperatura ambiente.

Productos asociados

- *Green line fachadas
- *Morteros monocapa
- *Morteros reparadores



Presentación

Envase de 15 litros
Palet de 480 litros (24 envases)

Color

Blanco lechoso

Consumo

0.05 – 0.2 litros/m² y según soporte

Conservación

En envase original cerrado, al abrigo de la humedad y la intemperie: 1 año

⚠ IMPORTANTE

Las observaciones y prescripciones de esta ficha técnica, aun correspondiendo a nuestra mejor experiencia, deben considerarse, en cualquier caso, puramente indicativas, y deberán ser probadas por exhaustivas aplicaciones prácticas; por lo que antes de usar el producto, quien vaya a hacerlo debe establecer si éste es o no, él adecuado para el uso previsto, y asume toda responsabilidad que pueda derivarse de su uso. Una vez el producto manipulado o aplicado, el fabricante no asumirá reclamación alguna, así como tampoco la responsabilidad en cuanto a la forma, modo y condiciones de aplicación.