

Sub Base B

Componente - B para Microcemento

Componente B en base agua, para la mezcla del microcemento.



Características

- Vida de la mezcla: ± 60 minutos
- Tiempo abierto: ±15 minutos
- Secado al tacto: 2 – 4 horas

** Estos resultados están contemplados a 20°C y pueden variar considerablemente en función de la temperatura ambiente.*

Prestaciones

- Densidad: 1.09 kg/l 25°C
- Valor PH: 8 – 10
- Viscosidad (25°C): 1500 - 2000
- Punto de inflamación: No aplicable
- Base agua

Modo de empleo

Suelos y fachadas:

La relación de mezcla será de 5 a 7 litros de **Sub Base B** por cada 25kg de polvo.

Mezclar los 2 Comp. durante 5 minutos con el batidor indicado a bajas revoluciones, hasta a conseguir una masa homogénea, trabajable y sin grumos y dejar reposar 2 minutos.

Productos asociados

*Microcemento

*Sub Base

Aplicaciones

- Para la mezcla del microcemento en polvo.
- Resistente al envejecimiento.
- Base agua.
- Excelente comportamiento a la abrasión.

Recomendaciones

- Temperaturas de aplicación: 10 – 30°C.
- No añadir agua al producto.
- Respetar siempre el mismo porcentaje de **Sub Base B** durante la mezcla.



Presentación

Envases de 5 y 20 litros.
Componente B para el microcemento

Aspecto

Líquido

Conservación

En envase original cerrado, al abrigo de la humedad
y la intemperie: 1 año