

# Decosol

## Pintura el cemento para renovación de pavimentos

Aditivos, micronizados especiales, resinas y pigmentos minerales.



### Características

- Vida de la mezcla:  $\pm 2$  horas
- Tiempo abierto: 2 horas
- Tiempo entre pasadas: 1-3 horas (20°C)
- Secado al tacto: 5-7 horas (20°C)
- Comportamiento al fuego: A1 euroclase

*\* Estos resultados son de ensayos estándar y pueden variar en función de las condiciones de puesta en obra.*

### Prestaciones (Decosol / Decosol Grueso)

- Resistencia a la adherencia: 2.5 MPa
- Desgaste por abrasión:  $\leq 21$ mm
- Resistencia al desgaste Böhme:  $\leq 12$  cm<sup>3</sup> / 50 cm<sup>2</sup>
- Deslizamiento/Decosol: 37 (Clase 2)
- Deslizamiento/Decosol grueso: 47 (Clase 3)

### Aplicaciones

- Para la renovación de pavimentos a modo de pintura.
- Sobre superficies absorbentes.
- Gran resistencia al envejecimiento.
- Excelente comportamiento a la abrasión.
- Base agua.

### Recomendaciones

- La superficie estará completamente limpia, seca y exenta de polvo, moho, aceites, restos de obra y con humedad < 4%.
- Temperaturas de aplicación: 10 – 30°C.
- Durante el amasado primero siempre, el polvo encima del líquido y después amasar.
- Respetar siempre el mismo porcentaje del **Comp.B** durante la mezcla.
- No añadir agua al producto.
- No aplicar con insolación directa, riesgo de lluvia, hielo, fuerte viento, con presencia de humedad o con posibilidad de remonte de agua por capilaridad.
- Los porcentajes de la mezcla (líquido + polvo), pueden variar considerablemente según la temperatura ambiente y estado de la superficie a tratar.

# Decosol

Pintura al cemento  
para renovación de pavimentos

## Modo de empleo

La relación de mezcla, será aprox. de 1 a 1 (1 parte de **Decosol** por 1 parte de **comp.B**).

Mezclar los 2 componentes (líquido+polvo) durante 5 minutos con el batidor indicado, a bajas revoluciones hasta conseguir una masa homogénea, trabajable y sin grumos, dejar reposar 2 minutos.

Antes de pintar y según absorción, aplicar 1-2 pasadas de **Paviseal-300** (1 a 4 de agua) para asegurar la adherencia.

Aplicar con rodillo, airless, brocha... en 2-3 pasadas cruzadas (según porosidad y absorción).

Como protección, con la pintura seca (8-24 horas) aplicar 1-2 pasadas de resina;

\***Paviseal-250** brillo: 1 a 3 de agua.

\***Paviseal-300** semibrillo: 1-3 de agua.

\***Racly-2** (base solvente):  $\geq$  a 28 días y con humedad  $<4\%$ .

## Productos asociados

\*Decosol comp.B

\*Pavimentos y paredes



### Presentación

Cubo de 15 kg  
Palet de 405 kg (27 cubos)

### Color

Carta de colores  
**Pavicem** Microcemento

### Consumo

0,1-0,15 Kg/m<sup>2</sup>  
(1 pasada)

### Conservación

En envase original cerrado, al abrigo de la humedad y la intemperie: 2 años

## ⚠ IMPORTANTE

Las observaciones y prescripciones de esta ficha técnica, aun correspondiendo a nuestra mejor experiencia, deben considerarse, en cualquier caso, puramente indicativas, y deberán ser probadas por exhaustivas aplicaciones prácticas; por lo que antes de usar el producto, quien vaya a hacerlo debe establecer si éste es o no, él adecuado para el uso previsto, y asume toda responsabilidad que pueda derivarse de su uso. Una vez el producto manipulado o aplicado, el fabricante no asumirá reclamación alguna, así como tampoco la responsabilidad en cuanto a la forma, modo y condiciones de aplicación.