Pavi-joint

Sellador elástico base poliuretano

Sellador elastomérico monocomponente,
a base de poliuretano.

Producto

- Listo para usar
- Sellador para juntas de dilatación en suelos industriales
- Buena adherencia a la mayoría de materiales de construcción
- Pintable con pinturas base agua
- Se puede pulir
- Llenado de grietas

Prestaciones

- Temperatura de aplicación: 5- 35ºC
- Contenido sólido: >= 95%
- Resistencia a temperaturas: de -20ºC a + 80ºC
- Dureza Shore A: (DIN 53505) 40
- Alargamiento: >250% ± a 7 dias y 25ºC
- Modulo hasta rotura: 0,60 MPa
- Tiempo libre de polvo a 5ºC y 50% U.R.: 90-120 min.
  " " " 25ºC y 50% U.R.: 60-90 min.
  " " " 35ºC y 50% U.R.: 35-60 min.

  Dureza en profundidad a 5ºC y 50% U.R.: 3 mm (24H.)
  Limpieza herramienta: Disolvente UNI.

**Toda la información descrita se ha obtenido de ensayos estándar y pueden variar en función de las condiciones de puesta en obra.*

Aplicaciones

- Para un buen resultado, **Pavi-joint** tiene que ser aplicado dentro de la junta en el punto medio de expansión y contracción.
- Después del endurecimiento, forma una película elástica y fuerte con una excelente resistencia química al agua, aceites e hidrocarburos.
- Adherente a diferentes materiales: hormigón, cerámica, placas de acero, madera, sustratos sintéticos, vidrio y cobre.
- Se puede pintar con productos compatibles (como **Pavex water – Paviplast epoxi**).
- La imprimación no suele ser necesaria. Si la prueba indica su necesidad de uso, utilizar **Pavex-2C primer** o **F-300.**
- Sumergible en agua, como en canales, prefafricados, tanto para juntas horizontales y verticales.

Pavi-joint

Sellador elástico base poliuretano

Modo de aplicación

- Los soportes deben estar sanos, limpios y exentos de polvo, grasas y otros restos de construcción.
- Limpie cuidadosamente la parte interior de la junta o la superficie donde se debe aplicar el sellador.
- Retire las eventuales partes no adheridas y el polvo o cualquier otro material o sustancia.
- Mantener siempre la boquilla en la parte inferior de la junta a sellar o rellenar, manteniendo un flujo constante de salida del sellador por delante del pico y evitar que quede aire ocluido.
- La dimensión de la junta debe tener una profundidad mínima de 7mm y máximo de 13mm.
- Aplíquelo con un aplicador manual o con aire comprimido.

Importante

Para repintados con pinturas base agua, aceite, caucho, realizar antes una prueba de compatibilidad y adherencia.
Evitar la exposición a altos niveles de cloro.
Utilizar los cartuchos abiertos el mismo día.
Pavi-joint no se adhiere en juntas previamente selladas con siliconas.

Presentación

Cartuchos de 310 ml y 600 ml.

Color

Gris (otros a la carta para lotes de 600 cartuchos)

Consumo

En 3 m/l en junta de 1cm x 1 cm: 1 cartucho de 310 g.

Conservación

6 meses a partir de la fecha de fabricación en envase original cerrado, al abrigo de la intemperie y humedad

⚠ IMPORTANTE

Las observaciones y prescripciones de esta ficha técnica, aun correspondiendo a nuestra mejor experiencia, deben considerarse, en cualquier caso, puramente indicativas, y deberán ser probadas por exhaustivas aplicaciones prácticas; por lo que antes de usar el producto, quien vaya a hacerlo debe establecer si éste es o no, él adecuado para el uso previsto, y asume toda responsabilidad que pueda derivarse de su uso. Una vez el producto manipulado o aplicado, el fabricante no asumirá reclamación alguna, así como tampoco la responsabilidad en cuanto a la forma, modo y condiciones de aplicación.