

Pavisport

Pintura acrílica para pistas deportivas

Pintura formulada en dispersión
100% acrílica pura.



Producto

- Fácil aplicación
- Renovación de suelos
- Base agua, no inflamable

Prestaciones

- Temperatura de aplicación: 5- 30°C
- Viscosidad (22°C): 80 dPa.s
- Peso específico: 1.40 kg/l
- Brillo: satinado
- Tiempo de secado al tacto: >30 min.
- Repintado: >8 horas

**Toda la información descrita se ha obtenido de ensayos estándar y pueden variar en función de las condiciones de puesta en obra.*

Aplicaciones

- Para pistas deportivas, frontones y polideportivos.
- Excelente cubrición y adherencia con efecto deslizante.
- Ecológica sin contaminación al medio ambiente.
- Sobre superficies lisas, no absorbentes... lijarse antes y abrir poro, para asegurar un buen anclaje.

Modo de empleo

- Los soportes deben estar sanos, limpios y exentos de polvo, grasas y otros restos de construcción.
- Eliminar la contaminación del moho con los productos adecuados, chorro de arena, lejía...
- No aplicar con humedad > 85%, ni sobre soportes mojados.



Agitar hasta una perfecta homogeneización:

- Primera capa: diluir un 10-15% con agua.
- Otras capas: diluir entre 5-10% con agua.

-Aplicar con la herramienta adecuada, rodillo, brocha, airless...

Productos asociados

*PavigROUT

⚠ IMPORTANTE

Las observaciones y prescripciones de esta ficha técnica, aun correspondiendo a nuestra mejor experiencia, deben considerarse, en cualquier caso, puramente indicativas, y deberán ser probadas por exhaustivas aplicaciones prácticas; por lo que antes de usar el producto, quien vaya a hacerlo debe establecer si éste es o no, él adecuado para el uso previsto, y asume toda responsabilidad que pueda derivarse de su uso. Una vez el producto manipulado o aplicado, el fabricante no asumirá reclamación alguna, así como tampoco la responsabilidad en cuanto a la forma, modo y condiciones de aplicación.



Presentación

Envases de 22 kg
Palets de 792 kg (36 envases)

Color

Rojo y verde
Otros a la carta

Consumo

6-8 m²/kg (1 pasada) y según la absorción del soporte

Conservación

En envase original cerrado, al abrigo de la intemperie y humedad: 1 año