Pintura Acrilica

Revestimiento acrilico liso para interiores y exteriores

Pintura acrílica para la decoración y protección de fachadas y morteros monocapa, tanto en interiores como en exteriores

Características

- Aspecto: mate sedoso.
- Humedad relativa: <80%.
- Densidad: 1,52 +/- 0,050 kg/l.
- Diluyente: agua
- Secado: ≥1 hora.
- Repintado: 3-4 horas.
- Aplicación: a rodillo, brocha, airless...
- Punto de inflamación: No aplicable

**Estos resultados son de ensayos estándar y pueden variar en función de las condiciones de puesta en obra.*

Soportes

- **Revislant, Revistamp-sec**, hormigón, mortero convencional, madera y yeso.
- Sobre soportes ya pintados o revestimientos antiguos, en restauración en buen estado y perfectamente adheridos al soporte.

Preparación del soporte

- Los soportes deberán ser sólidos, secos (fraguados si son de nueva construcción), con buena planimetría, absorbentes, no contaminados de aceites, detergentes, polvos u otras sustancias.
- Evaluar el tipo de preparación mecánica más conveniente (abrasión o máquina de granallado).
- Oquedades eventuales y leves anomalías, pueden ser reparadas con **Pavigrout** o **Masilla.**
- Sobre morteros débiles o polvorientos, es recomendable un lavado a presión y aplicar endurecedor de **Silicato**, hasta conseguir la dureza deseada.

Aplicación

- Sobre soporte debidamente preparado, limpio y seco.
- Sobre soporte muy absorbente, aplicar 1-2 pasadas de imprimación rápida **F-300.**
- Antes de usar, remover bien el contenido del envase.
- Aplicar en 2 pasadas:
  1ª pasada, diluir con ±20% de agua.
  2ª pasada, diluir con ±10% de agua.

Observaciones

- NO APLICAR:
  - A temperaturas inferiores a 7ºC.
  - Con posibilidad de lluvia, hielo deshielo.
  - Con humedad relativa ≥80%.
  - Sobre superficies frágiles o inestables y sin garantías.

Presentación

Envases de 6 y 22 kg

Color

Blanco (otros sobre pedido)
(se puede colorear con Tinte Universal)

Consumo

22 kg = 60-90 m2 (2 pasadas y según absorción)

Conservación

En envase original cerrado (5-35ºC), al abrigo de la intemperie y la humedad: 2 años

Productos asociados

Silicato
F-300
Pavigrout
Masilla

⚠ IMPORTANTE

Las observaciones y prescripciones de esta ficha técnica, aun correspondiendo a nuestra mejor experiencia, deben considerarse, en cualquier caso, puramente indicativas, y deberán ser probadas por exhaustivas aplicaciones prácticas; por lo que antes de usar el producto, quien vaya a hacerlo debe establecer si éste es o no, él adecuado para el uso previsto, y asume toda responsabilidad que pueda derivarse de su uso. Una vez el producto manipulado o aplicado, el fabricante no asumirá reclamación alguna, así como tampoco la responsabilidad en cuanto a la forma, modo y condiciones de aplicación.