

# Pavifer

## Mortero anticorrosión

Cemento especial, áridos micronizados, fibras, aditivos y resinas.

### Propiedades

- Pasivador de armaduras en base cementosa
- Excelente protección de las barras de acero
- Fácil aplicación
- Sin retracción

### Condiciones de ejecución

- Los soportes deben ser sanos, estables, resistentes y exentos de polvo, grasas, aceites...
- Eliminar el hormigón deteriorado mediante repicado y saneado mecánico, hasta obtener una superficie sana para recibir el **Pavifer**.
- Con armaduras oxidadas se procederá a una limpieza mecánica (chorro de arena) hasta la eliminación total del óxido no adherente.
- Actúa como puente de unión para recibir el **Pavigrout**.
- En interiores y exteriores.
- **Pavifer** no puede quedar visto.

### Prestaciones

- Densidad aparente en polvo: 1.3 g/cm<sup>3</sup>
- Agua de amasado: ± 25%
- Densidad de la masa: 1.5 g/cm<sup>3</sup>
- Vida de la pasta: ±30 minutos
- Tiempo entre capas: 3-4 horas (20°C)
- Fraguado total: ≥24 horas (20°C)
- Comportamiento al fuego: A1 euroclase

*\*Los tiempos y prestaciones, están contemplados a 20°C y pueden variar en función de la temperatura ambiente.*

### Modo de empleo

Amasar **Pavifer** con un 20% de agua limpia + 5% de **F-300** hasta conseguir una masa fluida y sin grumos.

El porcentaje de agua puede variar según el mezclador utilizado.

Aplicar con brocha o cepillo a 2-3 mm de espesor por pasada.

### Productos asociados

\*Pavigrout

\*F-300

### ⚠ IMPORTANTE

Las observaciones y prescripciones de esta ficha técnica, aun correspondiendo a nuestra mejor experiencia, deben considerarse, en cualquier caso, puramente indicativas, y deberán ser probadas por exhaustivas aplicaciones prácticas; por lo que antes de usar el producto, quien vaya a hacerlo debe establecer si éste es o no, él adecuado para el uso previsto, y asume toda responsabilidad que pueda derivarse de su uso. Una vez el producto manipulado o aplicado, el fabricante no asumirá reclamación alguna, así como tampoco la responsabilidad en cuanto a la forma, modo y condiciones de aplicación.



### Presentación

Bidones de 1 y 5 kg

### Color

Negro

### Consumo

±0.2 kg de mortero/m<sup>2</sup>  
(barra de acero de 14 mm)

### Conservación

En envase original cerrado al abrigo de la humedad y la intemperie: 6 meses