

Pavimper CB®

Componente B para el Pavimper-2C

Ligante líquido en base agua para refuerzo de mortero en polvo.

Producto

- Rápido fraguado
- Impermeable y resistente
- Exento de cloruros
- Sin retracción
- Es revestible

Aplicaciones

- Para la mezcla de **Pavimper-2C**.
- Para el refuerzo de morteros y hormigones.
- Gran resistencia al envejecimiento.
- Base agua.
- Excelente comportamiento a la abrasión.

Recomendaciones

- Temperaturas de aplicación: 10 – 30°C.
- No añadir agua al producto.
- Respetar siempre el mismo porcentaje durante la mezcla.

Prestaciones

- Densidad: 1.09 kg/l 25°C
- Valor PH: 8 – 10
- Viscosidad (25°C): 1500 - 2000
- Punto de inflamación: No aplicable
- Base agua
- En interiores y exteriores

Modo de empleo

Proporción de mezcla:

- 24 kg **Pavimper-2C**
- 12 lt **Comp. B**

- Verter **Pavimper-2C** (polvo) sobre **Comp B** (líquido) y mezclar con batidor a bajas revoluciones, hasta a conseguir una masa homogénea, trabajable y sin grumos.

⚠ IMPORTANTE

Las observaciones y prescripciones de esta ficha técnica, aun correspondiendo a nuestra mejor experiencia, deben considerarse, en cualquier caso, puramente indicativas, y deberán ser probadas por exhaustivas aplicaciones prácticas; por lo que antes de usar el producto, quien vaya a hacerlo debe establecer si éste es o no, él adecuado para el uso previsto, y asume toda responsabilidad que pueda derivarse de su uso. Una vez el producto manipulado o aplicado, el fabricante no asumirá reclamación alguna, así como tampoco la responsabilidad en cuanto a la forma, modo y condiciones de aplicación.



Presentación

Bidón de 12 litros

Aspecto

Líquido transparente

Conservación

En envase original cerrado al abrigo de la humedad y la intemperie: 1 año

Características

Vida de la mezcla: ±2 horas

Tiempo abierto: ±2 horas

Secado al tacto: 5 – 7 horas (20°C)

*Toda la información descrita se ha obtenido de ensayos estándar y pueden variar en función de las condiciones de puesta en obra.