

Cemcol Especial Yeso®

Mortero cola convencional

Cemento, áridos seleccionados y calizos, aditivos orgánicos e inorgánicos.



Producto

- Sobre yeso o escayola
- Para azulejos y gres
- Buena adherencia

Observaciones

- No aplicar sobre soportes con humedad superior al 4%.
- Evitar la colocación sobre yeso muerto o enlucidos débiles.
- Para la colocación de piezas cerámicas de baja absorción se recomienda utilizar **Cemcol porcelánico**.
- En paramentos muy absorbentes, se recomienda humedecerlos previamente y realizar una primera capa de 2 mm con el mismo cemento cola.
- No aplicar la baldosa, piedra, mármol... en forma de "toques".

Características

- Tiempo de reposo después del amasado: 5 minutos y reamasar antes de aplicar.
- Tiempo de rectificación aproximado: 30 minutos
- Vida de la pasta: 2-3 horas aproximadamente
- Relleno de juntas: > 24 horas

** Estos tiempos pueden variar considerablemente en función de la temperatura ambiente.*

Prestaciones

- Agua de amasado: 24% (en laboratorio)
- Densidad de la masa: 1600 kg/m³
- Retención de agua: 99.0%
- Adherencia inicial: ≥ 0.5 N/mm²
- Adherencia tras inmersión: ≥ 0.5 N/mm²
- Comportamiento al fuego: A1 Euroclase

*** Toda la información descrita se ha obtenido de ensayos estándar y pueden variar en función de las condiciones de puesta en obra.*

Aplicaciones

- Mortero cola blanco de capa fina para la colocación de azulejos, gres en revestimientos interiores.

Soportes

- Sobre enlucido de yeso tradicional, prefabricados de yeso, mortero...

Recomendaciones

- Temperaturas de aplicación 5°C a 30°C.
- El porcentaje de agua puede variar según el mezclador utilizado.
- Respetar el agua de amasado.
- Las baldosas deberán ser de absorción media (>3%) sobre yeso.
- Se dejarán juntas de 2 mm como mínimo, rellenándolas con mortero para juntas **Pavicolor**.

Condiciones de ejecución

- El soporte deberá ser resistente, estar completamente fraguado y exento de polvo, aceite, grasas....
- Sanear las partes disgregadas.
- Utilizar malla entre soportes de distinta naturaleza.
- En soportes expuestos al sol o muy absorbentes se recomienda humedecerlos previamente.
- Evitar la aplicación con insolación directa y corrientes de aire.

Cemcol Especial Yeso®

Mortero cola convencional

Modo de empleo

Amasar el contenido del saco (25 kg) con 5-7 litros de agua limpia con un batidor de velocidad lenta, hasta obtener una masa homogénea y exenta de grumos. Dejar reposar 5 minutos y reamasar.

Aplicar el material preferentemente con llana dentada.

Colocar las baldosas - azulejos, presionando y moviendo de arriba abajo hasta conseguir el aplastamiento de los surcos del mortero cola.

** Antes de colocar la cerámica comprobar que el cemento cola no haya formado una película superficial ya que evitaría su adhesión. Si así fuera, volver a peinar con llana dentada.*

Productos asociados

*Cemcol C2TE

*Pavicolor PLUS

*Pavicolor HD

*Pavicolor ECO

*Pavicolor junta ancha

*Pavicolor junta fina

*Pavicolor flexible



Presentación

Saco de 25 kg
Palet de 1200 kg (48 sacos)

Color

Blanco

Consumo

Encolado simple: 3-4 kg/m²

** Estos consumos pueden variar en función de la puesta en obra.*

Conservación

En envase original y cerrado, al abrigo de la intemperie y humedad: 1 año

Referencias

Baja absorción: Absorción inferior al 3%
Media absorción: Absorción entre 3-10%
Alta absorción: Absorción superior al 10%

⚠ IMPORTANTE

Las observaciones y prescripciones de esta ficha técnica, aun correspondiendo a nuestra mejor experiencia, deben considerarse, en cualquier caso, puramente indicativas, y deberán ser probadas por exhaustivas aplicaciones prácticas; por lo que antes de usar el producto, quien vaya a hacerlo debe establecer si éste es o no, él adecuado para el uso previsto, y asume toda responsabilidad que pueda derivarse de su uso. Una vez el producto manipulado o aplicado, el fabricante no asumirá reclamación alguna, así como tampoco la responsabilidad en cuanto a la forma, modo y condiciones de aplicación.