Pavicolor Plus

Mortero universal para relleno de juntas (0 a 25 mm)

Cementos especiales, áridos de reciclado, aditivos especiales y pigmentos minerales.



Producto

- No contiene ningún tipo de biocida
- Deformable
- Resiste la eflorescencia
- Excelente adherencia

Observaciones

- Propiedades fungicidas.
- Resiste a los ataques bacteriológicos.
- Impermeable.

Características

- Tiempo de reposo después del amasado: 2 minutos
- Tiempo máximo de limpieza: 30-60 minutos
- Vida de la masa: 60 minutos
- Secado al tacto: 1-2 horas
- Puesta en servicio: 3-4 días
- Fraguado total: > 7 días
- * Estos resultados están contemplados a 20°C y pueden variar considerablemente en función de la temperatura ambiente.

Prestaciones

- Densidad en polvo: 940 kg/m3
- Agua de amasado en laboratorio: 30%
- Densidad de la masa: 1100 kg/m3
- Absorción de agua: <0,1 kg (m2 min 0,5)
- Retracción: 0,01 mm/m (UNE 83831 EX)
- Resistencia a la compresión: ≥21 Mpa
- Resistencia a la flexión: ≥5 Mpa
- ** Toda la información descrita se ha obtenido de ensayos estándar y pueden variar en función de las condiciones de puesta en obra.

Aplicaciones

- Mortero polivalente para rellenado de juntas entre baldosas de 0 a 25 mm, en cualquier tipo de pavimento, revestimiento cerámico o Revistamp-E estampado.
- Rejuntado de todo tipo de baldosas cerámicas.
- · En interiores y exteriores.
- Suelos de calefacción radiante.

Recomendaciones

- Temperaturas de aplicación 5°C a 30°C.
- El porcentaje de agua puede variar según el mezclador utilizado.
- El amasado será igual a la consistencia de un mortero cola.
- Respetar siempre la misma proporción de agua, el exceso de agua dificultaría las prestaciones, así como la limpieza y el acabado final.
- Evitar la aplicación con fuerte viento, tiempo lluvioso o muy húmedo, con riesgo de heladas o con insolación directa.
- Respetar siempre, la junta perimetral, de dilatación y de fraccionamiento.

Condiciones de ejecución

- Las juntas entre baldosas deberán estar limpias, secas y exentas de polvo.
- Un exceso de agua dificultaría las prestaciones finales del mortero.
- El rejuntado deberá realizarse transcurridos un mínimo de 24 48 horas después de la fijación de la cerámica.
- Aplicar en pequeñas superficies, para limpiar progresivamente.
- En aplicaciones sobre superficies porosas o absorbentes, realizar un tratamiento a las baldosas con Protector Pavistamp, antes de realizar el rejuntado para evitar que se manchen las piezas.
- Apto para utilizarse con pistola rellenable.
- En exteriores no aplicar con insolación directa o fuerte viento.

Pavicolor Plus

Mortero universal para relleno de juntas (0 a 25 mm)

Modo de empleo

Agua de amasado en pasta:

Bolsa de 5 kg: $\pm 1,5$ litros de agua. Saco de 25 kg: $\pm 7,5$ litros de agua.

Agua de amasado como lechada:

Bolsa de 5 kg: ±2 litros de agua.

Saco de 25 kg: ±8 litros de agua, amasar manual o con batidor eléctrico hasta conseguir una masa homogénea y sin grumos.

Dejar reposar durante 2 minutos.

Rellenar las juntas entre baldosas, al inicio del endurecimiento y sin brillo superficial, limpiar con esponja.

Una vez el producto endurecido, limpiar con agua limpia o con un paño humedecido.

Productos asociados

- Pavicolor-HD
- Pavicolor-ECO
- Revistamp-E



Presentación

Caja 20 kg (4 bolsas de 5 kg) Palet de 18 cajas (360 kg) * Envase de 25 kg: consultar

Color

Carta de colores

Consumo

(Ejemplo) Ancho de la junta 10 mm Profundidad de la junta 5 mm

Baldosas de 30x30 cm. aprox. 0,5 kg/m2 Baldosas de 15x15 cm. aprox. 1 kg/m2 Baldosas de 10x10 cm. aprox. 1,5 kg/m2

Conservación

En saco de 25 kg: 1 año En bolsa de 5 kg: 2 años

A partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de la intemperie.



Las observaciones y prescripciones de esta ficha técnica, aun correspondiendo a nuestra mejor experiencia, deben considerarse, en cualquier caso, puramente indicativas, y deberán ser probadas por exhaustivas aplicaciones prácticas; por lo que antes de usar el producto, quien vaya a hacerlo debe establecer si éste es o no, él adecuado para el uso previsto, y asume toda responsabilidad que pueda derivarse de su uso. Una vez el producto manipulado o aplicado, el fabricante no asumirá reclamación alguna, así como tampoco la responsabilidad en cuanto a la forma, modo y condiciones de aplicación.