

# Mortecril Line®

## Mortero acrílico acabado fratasado-gota

Silicatos, resinas acrílicas, cargas, pigmentos minerales y aditivos orgánicos e inorgánicos.



### Producto

- Acabados fratasado - gota.
- Excelente adherencia.
- Antimoho - antiverdín.
- Resistente al envejecimiento.
- Lavable.
- Gama de colores.

### Observaciones

- No aplicar sobre superficies horizontales o inclinadas a menos de 45°.
- Proteger las aristas superiores del revestimiento frente a la penetración del agua de lluvia.
- No incorporar ningún aditivo al mortero.
- El consumo por m<sup>2</sup>, puede variar considerablemente según la planimetría del soporte.

### Características

- Espesores de aplicación de 2 - 4 mm.
- Tiempo de fratasado: 10 - 20 minutos.
- Secado al tacto: 3 - 6 horas.
- Tiempo de endurecimiento total: 12 - 24 horas.

*\* Estos resultados están contemplados a 20°C y pueden variar considerablemente en función de la temperatura ambiente.*

### Prestaciones

- Densidad de la pasta: 1905 kg/m<sup>3</sup>
- Retracción de secado: 4.50 mm/m
- Módulo de Elasticidad a la Flexión:  $\geq 27$  MPa
- Módulo de Elasticidad Dinámico:  $\geq 200$  MPa
- Resistencia a la flexión:  $\geq 1,5$  N/mm<sup>2</sup>
- Resistencia a la compresión:  $\geq 18$  N/mm<sup>2</sup>
- Absorción capilar de agua: 12 g/ (m<sup>2</sup> XS0.5)
- Adherencia sobre mortero:  $\geq 2$  N / mm<sup>2</sup>
- Permeabilidad al agua (48h): 0,04 ML/cm<sup>2</sup>
- Comportamiento al fuego: no combustible

*\*\* Estos resultados pueden variar según las condiciones de puesta en obra.*

### Aplicaciones

- Revestimiento acrílico en capa fina de altas prestaciones para la decoración, impermeabilización y protección de todo tipo de fachadas en exteriores e interiores.
- Obra nueva o rehabilitación.
- Repelente al agua y la suciedad.
- Antimoho- antiverdín
- En muros y techos.
- Compatible con la mayoría de soportes.

### Soportes

- **Revistamp-sec**, hormigón, mortero convencional, madera y yeso.
- Para acabados asociados con los sistemas de aislamiento por el exterior **Pavi-therm**, aplicar sobre **Revislant**.
- Sobre soportes ya pintados o revestimientos antiguos, en restauración en buen estado y perfectamente adheridos al soporte.

### Recomendaciones

- Temperaturas de aplicación entre 5 y 30°C
- No aplicar con insolación directa, fuerte viento o posibilidad de lluvia o hielo.
- Proteger todas las zonas donde puedan producirse salpicaduras del producto, como ventanas, suelos...
- Limpieza de los utensilios con agua.

### Condiciones de ejecución

- Los soportes deben ser planos, estables resistentes y limpios.
- Aplicación sobre soportes de excelente planimetría.
- Sobre soportes muy absorbentes o fácilmente disgregables, aplicar previamente una pasada de imprimación **F-300** diluida con agua (1 parte **F-300**, 3 partes agua).
- Aplicar en todos los casos una pasada de imprimación de **Fondo Mortecril** y así evitar posibles transparencias, pasadas 24 horas se puede aplicar el **Mortecril line**.
- Utilizar cinta adhesiva para delimitar las juntas de trabajo o despieces decorativos.
- En el caso de aplicar en grandes extensiones, prevenir mano de obra adicional para evitar la aparición de juntas dentro de la misma superficie.
- No interrumpir la aplicación una vez se haya comenzado, a no ser que se pueda realizar una junta de trabajo o decorativa.

# Mortecril Line®

Mortero acrílico acabado fratasado-gota

## Modo de empleo



El mortero se suministra listo al uso.  
Una vez abierto el envase, antes de usar remover todo el contenido con batidor hasta conseguir una masa homogénea.



Aplicar **Mortecril line** con llana de acero inoxidable o con pistola de proyectar a espesor de 2-3mm en todos los puntos.



Proyectado a modo de gota y acabado planchado

Utilizar cinta adhesiva para realizar las juntas de trabajo o cualquier imitación de ladrillo, piedra.

## Productos asociados

- \*Fondo Mortecril
- \*Mortecril micro
- \*Mortecril rústico
- \*Revislant (pavi-therm)
- \*Revistamp sec M-120



### Presentación

Bidón de 25 kg  
Palet de 600 kg (24 bidones)

### Color

Carta de 28 colores

### Consumo

(1 pasada y según soporte)  
2-4 kg/m<sup>2</sup>, aplicado con llana.  
2-3 kg/m<sup>2</sup>, aplicado con pistola de proyección.

### Conservación

En envase original cerrado (20°C), al abrigo de la humedad y la intemperie: 2 años

## ⚠ IMPORTANTE

Las observaciones y prescripciones de esta ficha técnica, aun correspondiendo a nuestra mejor experiencia, deben considerarse, en cualquier caso, puramente indicativas, y deberán ser probadas por exhaustivas aplicaciones prácticas; por lo que antes de usar el producto, quien vaya a hacerlo debe establecer si éste es o no, él adecuado para el uso previsto, y asume toda responsabilidad que pueda derivarse de su uso. Una vez el producto manipulado o aplicado, el fabricante no asumirá reclamación alguna, así como tampoco la responsabilidad en cuanto a la forma, modo y condiciones de aplicación.