Mortecril Rústico®

Mortero acrílico acabado fratasado-rústico

Silicatos, resinas acrílicas, cargas, pigmentos minerales y aditivos orgánicos e inorgánicos.

Producto

- Acabados rústicos.
- Excelente adherencia.
- Antimoho - antiverdín.
- Resistente al envejecimiento.
- Lavable.
- Gama de colores.

Observaciones

- No aplicar sobre superficies horizontales o inclinadas a menos de 45º.
- Proteger las aristas superiores del revestimiento frente a la penetración del agua de lluvia.
- No incorporar ningún aditivo al mortero.
- El consumo por m2, puede variar considerablemente según la planimetría del soporte.

Características

- Espesores de aplicación de 2-4 mm.
- Tiempo de fratasado: 10-20 minutos.
- Secado al tacto: 3-6 horas.
- Tiempo de endurecimiento total: 12-24 horas.

** Estos resultados están contemplados a 20ºC y pueden variar considerablemente en función de la temperatura ambiente.*

Prestaciones

- Densidad de la pasta: 1905 kg/m3
- Retracción de secado: 4.5 mm/m
- Módulo de Elasticidad a la Flexión: ≥ 27 MPa
- Módulo de Elasticidad Dinámico: ≥ 200 MPa
- Resistencia a la flexión: ≥ 1,5 N/mm2
- Resistencia a la compresión: ≥18 N/mm2
- Absorción capilar de agua: 12 g/ (m2 XS0.5)
- Adherencia sobre mortero: ≥ 2 N / mm2
- Permeabilidad al agua (48h): 0,04 ML/cm2
- Comportamiento al fuego: no combustible

*** Estos resultados pueden variar según las condiciones de puesta en obra.*

Aplicaciones

- Revestimiento acrílico en capa fina de altas prestaciones para la decoración, impermeabilización y protección de todo tipo de fachadas en exteriores e interiores.
- Obra nueva o rehabilitación.
- Repelente al agua y la suciedad.
- Antimoho - antiverdin.
- En muros y techos.
- Compatible con la mayoría de soportes.

Soportes

- **Revistamp-sec**, hormigón, mortero convencional, madera y yeso.
- Para acabados asociados con los sistemas de aislamiento por el exterior **Pavi-therm**, aplicar sobre **Revislant**.
- Sobre soportes ya pintados o revestimientos antiguos, en restauración en buen estado y perfectamente adheridos al soporte.

Recomendaciones

- Temperaturas de aplicación entre 5 y 30ºC.
- No aplicar con insolación directa, fuerte viento o posibilidad de lluvia o hielo.
- Proteger todas las zonas donde puedan producirse salpicaduras del producto, como ventanas, suelos.
- Limpieza de los utensilios con agua.

Condiciones de ejecución

- Los soportes deben ser planos, estables resistentes y limpios.
- Aplicación sobre soportes de excelente planimetría.
- Sobre soportes muy absorbentes o fácilmente disgregables, aplicar previamente una pasada de imprimación **F-300** diluida con agua (1 parte **F-300**, 3 partes agua).
- Aplicar en todos los casos una pasada de imprimación de **Fondo Mortecril** y así evitar posibles transparencias, pasadas 24 horas se puede aplicar el **Mortecril rústico**.
- Utilizar cinta adhesiva para delimitar las juntas de trabajo o despieces decorativos.
- En el caso de aplicar en grandes extensiones, prevenir mano de obra adicional para evitar la aparición de juntas dentro de la misma superficie.
- No interrumpir la aplicación una vez se haya comenzado, a no ser que se pueda realizar una junta de trabajo o decorativa.

Mortecril Rústico®

Mortero acrílico acabado fratasado-rústico

Modo de empleo

El mortero se suministra listo al uso.

Una vez abierto el envase, antes de usar remover todo el contenido con batidor hasta conseguir una masa homogénea.

Aplicar **Mortecril rústico** con llana de acero inoxidable o con pistola de proyectar a espesor de 2-3 mm en todos los puntos.

Proyectado a modo de gota y acabado planchado.

Utilizar cinta adhesiva para realizar las juntas de trabajo o cualquier imitación de ladrillo, piedra.

Productos asociados

*Fondo Mortecril
*Mortecril micro
*Mortecril line
*Revislant (pavi-therm)
*Revistamp sec M-120

Presentación

Bidón de 25 kg
Palet de 600 kg (24 bidones)

Color

Carta de 28 colores

Consumo

(1 pasada y según soporte)
3-4 kg/m2 aplicado con llana
2-3 kg/m2 aplicado con pistola de proyección

Conservación

En envase original cerrado (20ºC), al abrigo de la humedad y la intemperie: 2 años

⚠ IMPORTANTE

Las observaciones y prescripciones de esta ficha técnica, aun correspondiendo a nuestra mejor experiencia, deben considerarse, en cualquier caso, puramente indicativas, y deberán ser probadas por exhaustivas aplicaciones prácticas; por lo que antes de usar el producto, quien vaya a hacerlo debe establecer si éste es o no, él adecuado para el uso previsto, y asume toda responsabilidad que pueda derivarse de su uso. Una vez el producto manipulado o aplicado, el fabricante no asumirá reclamación alguna, así como tampoco la responsabilidad en cuanto a la forma, modo y condiciones de aplicación.