

Arena silice

Arena de silice lavada

Arena de sílice, de granulometría compensada lavada y secada en horno.



Producto

- De granulometría controlada
- Para uso industrial
- Para refuerzo de morteros y pinturas
- Para suelos autonivelantes y epoxis

Aplicaciones

- Para la elaboración de suelos de alta resistencia a la abrasión.
- Para elaborar superficies antideslizantes y aumentar la adherencia de capas posteriores.
- Como relleno para la elaboración de morteros epoxi autonivelantes.
- Idóneo para la limpieza de superficies metálicas antes de aplicar un recubrimiento.
- Para elaboración y refuerzo de morteros reparadores de alta calidad.
- Como recubrimiento sobre bituminosos para protección del tráfico peatonal.

Prestaciones

- Gravedad específica: 2.65 g/cm³
- Contenido de humedad: ± 0,1 %
- Densidad a granel: 0,93-1.1 g/cm³
- Densidad compacta: 1,4-1,55 g/cm³
- Punto de quemado: 32,5

**Las prestaciones, están contempladas según partidas.*

Productos asociados

- Epoxi



Presentación

Saco de 25 kg

Consumo

Según utilización

Color

Estándar: marrón
Otros: sobre pedido

Conservación

Conservar en envase original cerrado, al abrigo de la intemperie y humedad.

IMPORTANTE

Las observaciones y prescripciones de esta ficha técnica, aun correspondiendo a nuestra mejor experiencia, deben considerarse, en cualquier caso, puramente indicativas, y deberán ser probadas por exhaustivas aplicaciones prácticas; por lo que antes de usar el producto, quien vaya a hacerlo debe establecer si éste es o no, él adecuado para el uso previsto, y asume toda responsabilidad que pueda derivarse de su uso. Una vez el producto manipulado o aplicado, el fabricante no asumirá reclamación alguna, así como tampoco la responsabilidad en cuanto a la forma, modo y condiciones de aplicación.