

GOAT BIO Fino Flexible 2-5 mm

Mortier de chaux pour des finitions fines

Chaux hydratée à forte teneur en calcium, carbonates de calcium cristallisés et pigments inorganiques.



Produit

- Écologique et 100 % naturel.
- Jusqu'à 5 mm d'épaisseur.
- Mortier monocouche.
- Perméabilité et respiration à la vapeur d'eau

Observations

- N'ajoutez aucun additif au mortier.
- Sur des surfaces absorbantes ou poreuses et en cas de forte chaleur, humidifiez avant d'appliquer le produit.
- Traitez les zones uniques (fissures...) avec un treillis en fibre de verre.
- Ne pas appliquer directement sur un enclos en briques, des blocs de béton...
- Le temps de séchage varie en fonction de la température et de l'humidité existantes.

Caractéristiques

- Durée de vie du mix : 2 - 3 heures
- Durée d'ouverture : 2 heures
- Épaisseur minimale de finition : 2 - 3 mm
- Séchage au toucher : 4 à 6 heures

**Ces temps peuvent varier considérablement selon la température ambiante.*

Avantages

- Densité de poudre : 1044 grains.
- Eau de pétrissage (en laboratoire) : 32 %
- Densité de masse : 1658 grains.
- Performance au feu : Euroclasse A1

**Ces résultats ont été obtenus dans des conditions standard et peuvent varier selon les conditions d'installation.*

Applications

- Mortier écologique, pour plâtre et finition à couche fine jusqu'à 20 mm sans affaissement. Pour les travaux de restauration et de réhabilitation, où des mortiers aux caractéristiques traditionnelles sont nécessaires.
- En intérieur comme en extérieur.
- Excellente finesse et thixotropie.

Supports

- Sur une base de mortier de chaux (autres types de mortier,

Recommandations

- Températures d'application de 5°C à 35°C
- Respectez toujours le même pourcentage d'eau lors du mélange.
- N'ajoutez pas d'eau au produit une fois pétri.
- Respectez les joints de dilatation de la base, du mortier et de la céramique existants
- Ne pas appliquer cela au risque de pluie, de gel ou d'insolation

GOAT BIO Fino Flexible 2-5mm

Mortier de chaux pour des finitions fines


Conditions d'exécution

- Nettoyez le substrat en retirant toute poussière, liquide, écaillage, etc. restant. Tout résidu d'efflorescence et toute autre substance susceptible d'altérer une bonne adhérence au substrat doivent également être éliminés.
- La base du support sera faite de mortier de chaux et aura une surface plate, stable et rugueuse.
- Évitez d'appliquer du mortier à basse température, risque de pluie ou risque de gel-dégel.
- Évitez d'appliquer sous la lumière directe du soleil.

Comment utiliser

- Ratio de mélange : 6,4 – 6,8 litres d'eau propre par sac de 25 kg.
- Mélangez le produit avec de l'eau propre, jusqu'à obtenir une masse homogène et prête à l'application.
- Appliquez une fine couche sur le mortier de chaux, en étalant avec une spatule ou une truelle en acier de façon compacte et sans régularité, en nivelant soigneusement la surface.
- Une fois le durcissement nécessaire de la couche appliquée (1 à 2 heures), on applique des truelles en éponge jusqu'à obtenir la finition souhaitée. Pour une finition fine, on passe ensuite une truelle en acier.

** Les temps peuvent varier considérablement selon la température ambiante.*



Présentation

Sac de 25 kg

Palette 1200 kg (48 sacs)

Couleur

Blanc. D'autres à la carte.

Consommation

1,2 – 1,5 kg/m² et mm d'épaisseur
*Ces consommations peuvent varier support et le nombre de passes.

Stockage

Contient de la chaux hydraulique
(fixe avec l'humidité).

Références

Sur des endus 100 % chaux et mortier mixte.

⚠ IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même si elles correspondent à notre meilleure expérience, doivent être considérées, en tout cas, purement indicatives, et testées par des applications pratiques exhaustives ; par conséquent, avant d'utiliser le produit, la personne qui va le faire

doit déterminer s'il convient ou non à l'usage prévu, et assume toute responsabilité pouvant en découler. Une fois le produit manipulé ou appliqué, le fabricant ne revendiquera aucune revendication, ni ne sera responsable de la forme, du mode et des conditions d'application.