

Pantera 300

Fluide autonivelant 3-60 mm

Mortier autonivelant pour le cressage de sol

Ciment, sables de quartz, fibres, additifs minéraux.



Produit

- Échangement et nivellement des sols.
- Épaisseurs de 3 à 60 mm.
- Mise en service très rapide.
- À l'intérieur.
- Idéal pour le revêtement.

Observations

Ne pas postuler :

- Sur du béton ou des mortiers sans garanties.
- Sur les sols extérieurs.
- Sur les sols mouillés soumis à une augmentation continue de l'humidité. Sur les sols fragiles ou instables.
- Sur des mortiers à base de chaux (sulfate de calcium). En plein soleil et avec des courants d'air.

Aplicaciones

Mortero autonivelante para la reparación, nivelación y recrecido de suelos en obra nueva o rehabilitación.

Apto para sistemas de calefacción radiante a partir 30mm de espesor.

Apto para ser revestido con cerámica, terrazo, PVC, linóleo, vinilo, moqueta, tarima, madera o microcemento.

Para el adhesivado directo de tarimas sobre esta superficie, se recomiendan usar consolidantes de solera o primers para mejorar la adherencia en la superficie, seca, limpia, libre de manchas y suciedad. Siendo lo idóneo, el uso de adhesivos bicomponente de poliuretano epoxídico, adhesivos en base de poliuretano, adhesivos MS Polímeros o sus versiones de Adhesivo Híbrido, recomendando realizar pruebas de adhesión previas al montaje.

Apto como solera flotante autoportante sobre plástico o lámina antiimpacto a partir de 3cm de espesor.

Apto como solera flotante autoportante sobre lana de roca a partir de 40 mm de espesor.

Performances (10 mm)

- Pétrissage de l'eau (en laboratoire) : 21 %
- Résistance à la flexion (28 jours) : ≥ 5 N/mm²
- Résistance à la compression (28 jours) : > 25 N/mm²
- Résistance à l'usure : ≤ 19 mm
- Adhérence au béton : ≥ 1 N/mm²
- Performance du feu : Euroclasse A1

*** Ces résultats proviennent de tests standards et peuvent varier selon les conditions d'installation.*

Características

- Tiempo de amasado: 2-3 minutos
- Tiempo de reposo antes de aplicar: 2 minutos
- Vida de la masa: 25-30 minutos
- Inicio de fraguado: ± 45 minutos
- Secado al tacto: 4-5 horas
- Transitable (peatonal): > 8 horas
- Puede ser recubierto con microcemento, epoxi al agua, autonivelantes, alicatado, moqueta, parquet, resinas base solvente: < 4 % de humedad

** Estos resultados están contemplados a 20°C y pueden variar considerablemente en función de la temperatura ambiente.*

Supports

Mortiers et bétons à haute résistance à la compression > 25 N/mm².

Sur des substrats avec une humidité < 4 %.

Épaisseurs

Recommandé : 0 à 6 cm.

Recommandations

Températures d'application de 10°C à 30°C.

Respectez toujours le même pourcentage d'eau lors du pétrissage.

Le pourcentage d'eau peut varier selon le mélangeur utilisé. Non

Ajoutez tous les additifs au mortier.

Respecter les épaisseurs minimales requises selon les types de support. Respecter le joint périphérique (minimum 5 mm), l'expansion et le fractionnement. Ne pas appliquer en plein soleil ni avec des courants d'air.

Conditions d'exécution

Le substrat doit être solide et dur, sec, exempt de poussière, de zones désintégrables, de peintures, de cires et d'huiles, de rouilles, de résidus de stuc. Ne pas s'appliquer au béton fissuré, dégradé ou potentiellement en mouvement.

Sur des supports non absorbants (marbre, granit), fraisez, déviez et appliquez le **système d'apprêt Pavex**.

Dans tous les cas, sur du béton neuf (fixé > 28 jours) ou sur le béton ancien et en compression > 25 N/mm², fraisez la couche de surface jusqu'à ce que l'agrégat apparaisse et appliquez le **système d'amorçage Pavex**. Sur des bases cimentaires faibles et sans garanties, broyez jusqu'à ce que l'agrégat apparaisse, aspirez et renforcez avec **un durcisseur silicaté** jusqu'à obtenir la dureté désirée.

Respectez les joints de dilatation, les joints de travail, en découpant ou en plaçant le profil.

Évitement obligatoire du soleil direct et des courants d'air, pendant et 72 heures après l'application.

Pantera 300

Fluide autonivelant 3-60 mm



Mortier autonivelant
pour le cresage de sol

Comment utiliser

- Pêtrissage et pompage du transport :

18-20 % d'eau propre.

- Pêtrissage manuel :

1 sac de 25 kg avec 4,5 à 5,0 litres d'eau, jusqu'à obtenir une masse homogène et sans bosses.

Laissez-le reposer et

pétrissez.

Si nécessaire, utilisez le rouleau à dents pour retirer l'air obstrué dans le Pâte et obtenir un meilleur nivellement.

** Si nécessaire, après séchage, toute la surface est poncée et aspirée pour éliminer d'éventuelles éventuelles agueris et garantir l'adhérence du revêtement final.*

*** Effectuez toujours un test préalable avec le pourcentage d'eau qui sera utilisé plus tard dans la production.*

Produits associés

* Système d'amorce Pavex

* Paviseal 300

* Silicate

****Mortier adhésif compatible :**

*Cemcol C2TE-S1

*Cemcol C2F

*Cemcol C2TE-S2



Presentación

Saco de 25 kg
PaLETTE de 1200 kg (48)

Color

Gre

Consumo

18 kg/m2 et cm

Conservación

En envase original cerrado, al abrigo de la humedad
et la météo : 1 an

! IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même si elles correspondent à notre meilleure expérience, doivent être considérées, en tout cas, purement indicatives, et testées par des applications pratiques exhaustives ; par conséquent, avant d'utiliser le produit, la personne qui va le faire doit déterminer s'il convient ou non à l'usage prévu, et assume toute la responsabilité pouvant en découler. Une fois le produit manipulé ou appliqué, le fabricant ne prendra aucune réclamation, ni ne sera responsable de la forme, du mode et des conditions d'application.