Acrylcem

Composant-B pour le microciment

Composant B à base d'eau pour le mélange du micro-ciment.

Caractéristiques

- Vie du mélange: ± 60 minutes
- Temps ouvert: ± 15 minutes
- Séchage au toucher: 2 – 4 heures (20 ºC)

** Mélanger le 2 Composant pendent 5 minutes avec batteur à bas régime, jusqu'à obtenir une masse homogène, maniable et sans grumeaux, laisser reposer 2 minutes.*

Performances

- Densité: 1.09 kg/l 25ºC
- Valeur PH: 8 – 10
- Viscosité (25ºC): 1500 - 2000
- Point d'inflammation: Non applicable
- À base d'eau

Limites d'emploi

- Pour le mélange du micro-ciment en poudre.
- Résistant au vieillissement.
- À base d'eau.
- Excellent comportement à l'abrasion.

Recommendations

- Températures d'application: 10 – 30ºC.
- Ne pas ajouter de l'eau au produit.
- Respecter toujours le même pourcentage de **Acrylcem** pendant le mélange.

Acrylcem

Composant-B pour le microciment

Mode d'emploi

Pavements et façades
Rapport de mélange : 2 à 1 (2 parts de microciment et 1 part de **Acrylcem**).

Mélanger le 2 Composant pendent 5 minutes avec batteur à bas régime, jusqu'à obtenir une masse homogène, maniable et sans grumeaux, laisser reposer 2 minutes.

Produits associés

*Microciment
*Micro-mortie

Présentation

Jerrican en plastique: 5 et 20 litres
Composant B pour le micro-ciment

Aspect

Liquide

Conservation

Dans l'emballage d'origine fermé à l'abri de l'humidité et l'intempérie: 1 an

⚠ IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est manipulé ou appliqué, le fabricant n'assume aucune réclamation et n'est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d'application.