Decosol

Peinture au ciment pour la rénovation de chaussées

Additifs, micronisées spéciale, des pigments et des résines inorganiques.

Caractéristiques

- Vie du mélange: ±2 heures
- Temps ouvert: ±2 heures
- Temps entre couches: 1 – 3 heures (20ºC)
- Séchage au toucher: 5 – 7 heures (20ºC)
- Comportement au feu: A1 euroclasse

** Toutes les informations décrites ont été obtenues d'essais standards et peuvent varier en fonction des conditions de mise en oeuvre.*

Performanxes (Decosol / Decosol Épais)

- Résistance à l'adhérence: 2,5 MPa
- Usure par abrasion: ≤21mm
- Résistance à l'usure Böhme: ≤12 cm3 / 50 cm2
- Glissage / Decosol: 37 (C-2)
- Glissage / Decosol épais: 47 (C-3)

Applications

- Pour la rénovation de chaussées à mode de peinture.
- Sur des surfaces absorbantes.
- Grande résistance au vieillissement.
- Excellent comportement à l'abrasion.
- À base d'eau.

Recommandations

- La surface doit être complètement propre, sèche et sans poussière, moisissure, huiles, restes de travaux et avec humidité < 4%.
- Températures d'application: 10 – 30ºC.
- Pendant le malaxage toujours premier la poussière au-dessus du liquide.
- Respecter toujours le même pourcentage du **Comp. B** pendant le mélange.
- Ne pas ajouter de l'eau au produit.
- Ne pas appliquer avec insolation directe, risque de pluie, gel, fort vent, avec présence d'humidité ou avec possibilité de remontée d'eau par capillarité.
- Le pourcentage de mélange (liquide + poudre) peut varier considérablement en fonction de la température ambiante et de l'état de la surface à traiter.

Decosol

Peinture au ciment pour la rénovation de chaussées

Mode d'emploi

Le rapport de mélange sera de 1 à 1 (1 part de **Decosol** pour 1 part de **Comp.b**).

Mélanger les 2 composants (liquide+poudre) pendent 5 min. avec un malaxeur à bas régime, jusqu'à obtenir une masse homogène, maniable et sans grumeaux, laisser reposer 2 min.

Avant de peindre, appliquer une couche de **Paviseal-300** (1 à 4 d'eau) pour assurer une bonne adhérence.

Appliquer au rouleau, à la brosse, airless… en 2-3 couches croisées (suivant la porosité et l'absorption).

Comme protection et la peinture sèche (8-24 heures), appliquer 1-2 couches;
***Paviseal-250** brillant:1 à 3 parts d'eau
***Paviseal-300** satiné: 1 à 3 parts d'eau
***Racly-2** brillant (base solvant): ≥28 jours et humidité <4%.

Produits associés

*Decosol comp.B
*Chaussées et murs

Présentation

Seau de15kg
Palette de 405 kg (27 seaux)

Couler

Nuancier
Pavicem microciment

Consommation

0,1-0,15 kg/m2
(1 passe)

Conservation

Dans l'emballage d'origine fermé à l'abri de l'humidité et l'intempérie: 2 ans

⚠ IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est manipulé ou appliqué, le fabricant n'assume aucune réclamation et n'est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d'application.