# Orfapol Incolore®

## Peinture polyuréthane

Peinture bicomposante à base de polyuréthane aliphatique.

### Produit

- Effet porcelaine.
- Pour la protection des piscines.
- Sur des bases en ciment.
- Excellente résistance mécanique et permanence des couleurs.

### Table de résistance

Tests d'immersion

| | | |
|---|---|---|
| Acide chlorhydrique 10 et 20% | 500 heures | Inaltéré |
| Acide sulfurique 10 et 20% | 500 heures | L'oxyde de départ. |
| Eau distillée | 8 mois | Inaltéré |
| Chlorure de sodium à 3,5% | 8 mois | Inaltéré |
| Hydrate de sodium à 20% | 15 jours | Inaltéré |
| Ammonia | 3 mois | Régulier |
| Acétate d'isobutyle | 8 mois | Inaltéré |
| White Spirit | 6 mois | Bon |
| Sel pulvérisé: chlorure de sodium à 5% et 37-38ºC | 8 mois | Inaltéré |
| Ambiant: 100% d'humidité et 40ºC | 3 mois | Bon |

### Caractéristiques (25 ºC)

- Durée de vie du pot: ±8 heures.
- Sec au toucher: ≥60 min.
- Pour remettre une couche: ≥8 heures environ.
- Séchage total: ±24 heures.
- Durcissement complet : ≥7 jours à 25 ºC.

** Ces temps sont donnés à 25ºC et peuvent varier en fonction de la température ambiante.*

### Services

- Poids spécifique : 1,2 g/cm3
- Viscosité 25ºC : 100-120 sec.
- Aspect : peinture
- Rapport de mélange en poids:
  - **Résine: 66.6%
  - **Durcisseur: 33.4%

### Important : mise en service d'une piscine

- Contrôle général de la piscine et inspection visuelle du système appliqué.
- Brillance de la surface et absence de pores.
- Degré de compaction des agrégats.
- Degré de compaction de l'ensemble du système appliqué.
- Aspect et couverture de la couche de scellement.
- Evaluation du durcissement complet de la couche scellée (test de résistance chimique Ethanol 96%).
- Système de recirculation de l'eau, contrôle du pH et pompes.

### Aplications

- Haute résistance chimique.
- Pour la protection des piscines.
- Brillance inaltérable.
- À l'intérieur et à l'extérieur.

### Supports

- Pavicem microciment, béton, mortiers.
- Pavistamp Floor décoratif autonivelant.
- Pavistone à thème roche, terrazzo, céramique...

### Recommandations

- Température d'application : 10 - 25ºC.
- Sur une base complètement sèche et exempte d'humidité <4%.
- Respectez toujours le même dosage.
- Ne pas ajouter d'additifs au mélange.
- Ne pas appliquer Orfapol Incoloro en cas de possibilité d'humidité due à des remontées capillaires.

### Conditions d'exécution

- Dans tous les cas, il est essentiel d'appliquer sur des surfaces sèches et propres, exemptes de charges et d'autres matériaux.
- Pour assurer une bonne adhérence d'Orfapol Incoloro, sur des surfaces lisses et peu absorbantes, avant l'application, poncer pour ouvrir les pores et aspirer.
- Évitez de peindre en présence d'humidité.
- Sur les supports cimentaires de Pavicem, béton, mortiers... ceux-ci doivent être complètement pris (≥28 jours) et exempts d'humidité <4%.
- Éviter l'application dans les courants d'air, la lumière directe du soleil, les risques de pluie, de gel ou de dégel.
- En extérieur, la température maximale d'application sera dans tous les cas <25º C mesurée sur la surface à traiter.

# Orfapol Incolore®

Peinture polyuréthane

## Mode d'emploi

Mélangez les deux composants de façon homogène.
La faible viscosité d'Orfapol Incoloro lui permet d'être appliqué à l'état pur.

Application au rouleau, à la brosse ou au pistolet.
Au pistolet, après dilution avec un maximum de 10% de diluant TP.
Intervalle entre les couches: 4-12 heures.

** Les horaires peuvent varier en fonction de la météo.*

## Produits associés

*Sols et murs

### Présentation

Paquet (A+B) : 25 kg

### Couleur

Standard: incolore
(Autres couleurs sur demande)

### Consommation

1 kg entre 10 et 14 m2
(1 couche)

### Conservation

Dans l'emballage original scellé (20ºC), à l'abri des intempéries et de l'humidité : 1 an

## ⚠ IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est manipulé ou appliqué, le fabricant n'assume aucune réclamation et n'est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d'application.