Resipav garden

Résome acrylique pour l'union des pierres

Résine acrylique monocomposante, exempte de solvants et de charges.

Produit

- Ne jaunit pas
- Revêtement de sol coloré continu
- Faible absorption d'eau
- Idéal pour les jardins et pied d'arbre
- Gamme de couleurs

Observations

- N'incorporez pas d'eau ou d'additifs dans le mélange.
- Traiter les zones singulières (fissures) avec le maillage approprié.
- Le temps de séchage varie en fonction de la température ambiante et de l'humidité existante.
- Ne pas appliquer avec risque de pluie, de gel, de changements importants de températures, d'insolation directe, de vent fort...
- Ayez toujours des bâches en cas d'urgence (pluie, glace, températures extrêmes...) pour protéger la chaussée et ne pas perdre les avantages.
- Sur une base en béton existante: consulter.

Caractéristiques

- Température d'application mesurée au sol: 10 – 35ºC
- Durée de vie du mélange (20ºC): 1 – 2 heures
- Épaisseur minimale: ±3 cm
- Séchage au toucher:>24 heures
- Séchage total: ±96 heures (20ºC)
- Durée mise en service (20ºC) : >7 jours

***Ces temps sont réglés à 20ºC et peuvent varier en fonction de la température ambiante.*

Produits associés

- Pavimper 2C
- Aride
- F-250

Applications

- Fixateur et liant en masse, pour l'union d'agrégats broyés.
- Faible absorption d'eau.
- Évitez l'eau gorgée d'eau.
- Pied d'arbres et rez-de-jardin
- Pas d'entretien.
- Il ne jaunit pas.

Supports

- Béton, terre compactée...

Finitions

- Aride vu.

Recommandations

- Températures d'application 10ºC à 35ºC.
- Épaisseur minimale: 3 cm
- Respectez toujours le même pourcentage de liquide pendant le mélange.
- N'ajoutez pas d'eau au produit.
- Respectez les joints de dilatation, de périmètre et de rétraction.
- Prévoir les pentes appropriées pour l'évacuation de l'eau.
- Système de mélange: avec bétonnière.
- Ustensiles de nettoyage: eau propre.

Conditions d'exécution

- Sur sol avec de la couche arable partiellement éliminée, nivelée et éventuellement consolidée, assainie par drainage avec une couche anti-pollution conforme au compactage requis par la gestion facultative ou de travail.
- Le support existant doit être résistant, sain, exempt de poussière, de peintures, d'huiles...
- Dans le cas d'une application sur du béton neuf, il doit être complètement fixé (≥28 jours) et avec les pentes appropriées pour l'évacuation de l'eau.

Resipav garden

Acrylic resin for the union of stones

Mode d'emploi

Ajouter à la bétonnière l'agrégat (sec et propre) et la résine pour son mélange correct, pendant au moins 10 minutes.

Granulométrie

Dosage:

2 - 6 mm	3.5 – 4.5 %
4 -12 mm	3 - 4 %
10 - 25 mm	3 %

Exemple de dosage:

Agrégat 5 – 9 mm = 3/4 kg de résine + 100 kg d'agrégat.

Une fois la pâte versée sur le trottoir, lisser manuellement avec la truelle appropriée ou avec une machine à talocher.

Une fois la chaussée terminée et sèche (≥7 jours à 20ºC), appliquez 1 passage de résine de durcissement **F-250**.

Avant d'utiliser le produit il est recommandé d'effectuer un veritable test sur place et de vérifiers si les performances et la finition sont vraument comme prévu.

Système à composant unique	Performances
% Agrégat: Résine en volume	95:5
Mouillage de l'agrégat	Bon
Séchage à température ambiante 15ºC	>48 h.
Durci à température ambiante 15ºC	± 10 jours
Résistance à la flexion 12 jours	≥1,5 Mpa
Résistance à la compression 28 jours	≥6 Mpa
Résistance à l'extérieur	Bon
Choc thermique	Casse



IVOIRE ROSE GRIS GRIS STRIÉ BLANC

JAUNE VERT ROUGE D'ALICANTE BOIS RIVIÈRE ARIDE

Présentation

Seau: de 14 kg
Agrégat: sac de 30 kg

Couleur

Nuancier

Consommation (environ)

Liquide: 0,6 / 0,8 kg/m2 1cm d'épaisseur
Aride: 15 / 20 kg/m2 et 1 cm d'épaisseur

Conservation

Conteneur d'origine fermé, à l'abri des intempéries et de l'humidité: 1 an

Maintenance

Chaque année, nettoyez à l'eau sous pression et sans eau boueuse, appliquez 1 à 2 passes de résine sur de l'eau **F-250**.

⚠ IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est manipulé ou appliqué, le fabricant n'assume aucune réclamation et n'est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d'application.