Primaire anticorrosion

Primaire anticorrosif phosphate à usages multiples (1 composant)

Primaire anticorrosif au phosphate mono-composant. Il se caractérise par un séchage rapide, une excellente adhérence multi métal.

Caractéristiques (20ºC)

- Type de liant: Epoxy phénolique
- Type de pigment: anticorrosion de haute technologie
- Volume solide: 37 ± 2%
- Densité: 1,11 ± 0,2 gr / cm3 selon la couleur
- Viscosité: 45 Ford n4 cup
- Application: pistolet, rouleau, pinceau, airless ...
- Diluant: Phos

Séchage:

Sans mordant: 10 minutes
Pour repeindre: 6 heures

**Ces durées sont prévues à 20 ° C et peuvent varier en fonction de la température ambiante.*

Produit

- Adhésion multi métal élevée
- Excellente efficacité anticorrosion
- Comme couche d'ancrage sur des substrats difficiles
- Il peut être repeint avec tout type de finition, y compris les mastics

Caractéristiqyes d'emploi

- Sec au toucher: ± 10 min.
- Séchage total: ≥5 heures
- Repeindre: > 6 heures
- Adhésion: 100%
- Résistance au brouillard salin:> 200 heures

**Les temps sont calculés sur des surfaces lisses et non absorbantes.*

Applications

- Primaire anticorrosif polyvalent 1 composant pour la protection des machines agricoles et travaux publics, structures métalliques, ponts, grues, conteneurs ...
- Protège contre la corrosion et l'érosion.
- Appliqué avec une épaisseur sèche de 25 microns sur l'acier, il assure une protection de plus de 6 mois en milieu marin.
- Peut être utilisé comme couche d'ancrage et première finition anticorrosion et aspect satiné.
- N'entrave pas la coupe et le soudage.
- Applicable sur acier, zinc, aluminium et galvanisé.
- Convient dans les installations chimiques, alimentaires... et les véhicules industriels dans les atmosphères

Supports

- Métal, travaux publics, naval, grues, conteneurs…

Recommandations

- Températures d'application : 5-30ºC.
- Humidité maximale du support : 4%.
- Humidité relative maximale : 75%.
- Appliquer avec un bon renouvellement d'air.
- Base solvant.
- Évitez les éclaboussures du produit dans les yeux et la peau.

Primaire anticorrosion

Primaire anticorrosif phosphate
à usages multiples (1 composant)

Condiciones de ejecución

- Sur une surface complètement sèche et exempte d'humidité, propre et exempte de graisse et d'autres matériaux.
- Ponçage ou polissage avec un abrasif grossier pour éliminer les oxydes, les particules libres ... et procéder à une aspiration profonde.
- Sur des surfaces lisses et non absorbantes ... poncez d'abord et pores ouverts, pour assurer un bon ancrage.
- L'application doit être effectuée avec une alimentation en air abondante ou avec des systèmes de ventilation préparés pour effectuer ce type d'application.
- Ne pas appliquer avec une humidité relative supérieure à 75% et une température ambiante inférieure à 5 ° C.
- La surface à peindre doit être au-dessus du point de rosée.

Mode d'emploi

Mélanger le contenu avec un batteur lent jusqu'à homogénéisation parfaite, laisser reposer 5 minutes.

Application : avec airless, pinceau, rouleau...
Il peut être dilué avec du diluant Phos.
Si une résistance mécanique maximale est souhaitée, appliquez des couches supplémentaires.

AVANT

APRÈS

Présentation

Bidon: 5 - 25 kg

Couleur

Noir

Consommation

5-8 m2 / kg par passage
*La consommation peut varier en fonction de l'absorption du support.

Conservation

Dans le conteneur d'origine fermé et à l'abri de l'humidité et des intempéries: 1 an

⚠ IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est manipulé ou appliqué, le fabricant n'assume aucune réclamation et n'est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d'application.