# Pavifort San

## Revêment époxy pour usage sanitare

Revêtement époxy sans solvant, de haute résistance chimique.

### Produit

- Pour industrie alimentaire
- Sans solvants
- Pour dépôts et silos
- Sans joints
- Produit homologué par le Ministère Espagnol de Santé et Consommation.

### Tableau re résistance

| PRODUIT | INMERSION | RÉSULTAT |
|---|---|---|
| • Ammoniaque 3% | 1 an | Inaltéré |
| • Soude Caustique 3% | 1 an | Inaltéré |
| • Eau potable | 6 ans | Inaltéré |
| • Eau de mer | 6 ans | Inaltéré |
| • Vin | 6 ans | Inaltéré |
| • Bière | 6 ans | Inaltéré |
| • Sidre | 6 ans | Inaltéré |
| • Huile d'olive | 6 ans | Inaltéré |
| • Dissolution sucrée | 6 ans | Inaltéré |

### Caractéristiques

- Vie utile du mélange (20ºC): 15-20 minutes
- Séchage au toucher (25ºC): ±2 heures
- Séchage sans être collant (25ºC): ±6 heures
- Temps entre les passes: minimum 12 heures à maximum 24 heures
- Mûrissement complet (25ºC): >7 jours
- Mûrissement complet (15ºC): >12 jours

**Ces temps sont déterminés entre 15-25ºC et peuvent varier en fonction de la température ambiante.*

### Performances

Solides en volume: 100%

**Il peut être dilué jusqu'à un 10% avec* **Diluent Sanitaire**.

### Applications

- Revêtement à base de résines époxy 100% solides de grande résistance chimique, formulé pour être en contact avec des produits alimentaires.
- En intérieurs de réservoirs et silos, soit en béton comme en acier pour contenir des huiles, des vins, des conserves...
- Protection de sols en industries sanitaires, de la viande, laboratoires pharmaceutiques...
- En intérieurs.

### Supports

- Béton, béton poli, acier...
- Sur des conductions d'eau potable.

### Recommandations

- Températures d'application 10-35ºC.
- Humidité maximum support: 4%.
- Humidité relative maximum: 70%.
- Ne pas effectuer des mélanges partiels, mais totaux selon la forme de distribution.
- Respecter toujours le même dosage.
- Ne pas ajouter aucun additif au mélange.

# Pavifort San

Revêment époxy pour usage sanitare

## Conditions d'executions

- Sur béton: Pour obtenir des résultats optimaux, il est nécessaire que le béton présente:
  A) Une surface résistante et ferme
  B) Qu'il soit sec, sans gras et d'autres matériaux
  C) Être complètement pris ≥28 jours et avec humidité <4%.

- Dans la préparation, un décapage mécanique ou manuel total et un séchage ultérieur sont recommandés.
- Sur des surfaces lisses, non absorbantes... polir avant et ouvrir pore pour assurer un bon ancrage.

## Mode d'emploi

Mélanger le composant **A** et simultanément verser le contenu du composant B, avec un batteur lent de façon homogène.

**Important:** une fois le mélange fait, on a seulement de 15 à 20 minutes pour réaliser l'application.

L'application peut être réalisée avec: matériel de pulvérisation, brosse, rouleau, jusqu'à former une couche continue avec l'épaisseur désirée.

**Important:** En cas de surpasser le temps maximum entre les passes, on procédera à un ponçage superficiel pour assurer l'adhérence du produit.

## Produits associés

*Diluant sanitaire
*Vitrex wine

### Présentation

Kit (A+B): 20 kg

### Couleur

Rouge et ocre

### Consommation

0,8-1 kg/m2 (2 passes), pour garantir un épaisseur de pellicule de 400 à 600 microns.
**Les consommations peuvent varier suivant l'absorption du support.*

### Conservation

Dans son emballage d'origine fermé (20ºC), et à l'abri des intempéries et de l'humidité: 1 an

## ⚠ IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est manipulé ou appliqué, le fabricant n'assume aucune réclamation et n'est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d'application.