Paviplast couvertures

Peinture imperméabilisante résine acrylique aliphatique monocomposante à base d'eau résine aliphatique à base d'eau.

Produit

- Couvertures
- Béton structurel
- Toitures métalliques
- Systèmes de protection

Prestations

- Poids spécifique : 1,40±5 g/cm3
- Viscosité à 25ºC : 27.000-35.000cps
- Aspect : peinture
- Séchage au toucher : ±1 heure

Caractéristiques (25ºC)

- Pour le recouvrement : ±24 heures
- Durcissement complet : 2-4 heures
- Durcissement complet : ≥7 jours à 25 ºC

**Ces temps sont envisagés à 5ºC-45ºC et peuvent varier en fonction de la température ambiante.*

Important

Mise en service sur béton ou mortier

- Ouverture des pores, nettoyage mécanique et aspiration du support.
- Planimétrie et résistance correctes.
- Réparation des fissures.
- Contrôle des joints simples et structurels.
- Il est recommandé d'appliquer une couche de fond avec Pavex Primer Plus.

Applications

- Toits, terrasses, balcons.
- Dalles de béton, surfaces métalliques.

Soutiens

- Béton ou mortier
- Métaux

Recommandations

- Température d'application : 5 -45ºC.
- Sur un support parfaitement sec et exempt d'humidité d'humidité <4%.
- Respecter toujours le même dosage.
- Ne pas appliquer lorsqu'il y a une possibilité d'humidité par remontées capillaires.

Paviplast couvertures

Peinture imperméabilisante monocomposante à base de résine acrylique aliphatique en phase aqueuse.

Conditions d'application

- Dans tous les cas, il est essentiel que l'application soit réalisée sur des surfaces propres et sèches, exemptes de charges et d'autres matériaux.
- Pour assurer une bonne adhérence des revêtements Paviplast sur des surfaces lisses et peu absorbantes, poncer pour ouvrir les pores et passer l'aspirateur avant l'application.
- Eviter de peindre dans des conditions humides.
- Sur les surfaces cimentaires, béton, mortiers... doivent être complètement durcis (≥28 jours) et mats. La peinture doit être sèche (≥28 jours) et exempte d'humidité < 4%.
- Éviter l'application dans les courants d'air, la lumière directe du soleil, le risque de pluie, de glace ou de gel. Éviter les courants d'air, la lumière directe du soleil, le risque de pluie, le gel ou le dégel.
- En extérieur, la température maximale d'application doit dans tous les cas être <45°C mesurée sur la surface à traiter.

Mode d'emploi

- Mélange homogène
- La faible viscosité de Paviplast PU Hybrid Coatings PU Hybrid permet de l'appliquer à l'état pur.
- Application au rouleau, à la brosse ou au pistolet.
- Au pistolet, après dilution avec un maximum de 15% de diluant TP.
- Intervalle entre les couches : ±24 heures.

* Les horaires peuvent varier en fonction des conditions météorologiques.



Produits associés

*Pavifluid
*Pavifluid 200
*Padec industriel
*Pavistone
*Pavex Primer Plus
*Paviplast Époxy

Présentation

6Kg - 25 kg

Couleur

Blanc - Gris - Carreau rougeâtre

Consommation

1,50-2,00Kg/m2 pour une épaisseur de 0,92mm

Conservation

Dans l'emballage d'origine fermé (20ºC), à l'abri des intempéries et de l'humidité : 1 an.

⚠ IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est manipulé ou appliqué, le fabricant n'assume aucune réclamation et n'est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d'application.