Couvertures Paviplast Pu Hybrid

Peinture imperméabilisante monocomposante à base de résine acrylique aliphatique et de résines polyuréthanes.

Produit

- Couvertures
- Béton structurel
- Toitures métalliques
- Systèmes de protection

Description

Peinture imperméabilisante, monocomposante, à base d'eau et de résines polyuréthanes.

Benefits

- Poids spécifique : 1,40±5 g/cm3
- Viscosité à 25ºC : 27.000-31.000cps
- Teneur en solides : 65-75%.
- Aspect : peinture

Caractéristiques (25ºC)

- Pour le recouvrement : ±24 heures
- Durcissement complet : 2-4 heures
- Durcissement complet : ≥7 jours à 25 ºC

**Ces temps sont envisagés à une température de 5ºC-45ºC et peuvent varier en fonction de la température ambiante.*

Important

Mise en service sur béton ou mortier

- Ouverture des pores, nettoyage mécanique et aspiration du support.
- Planimétrie et résistance correctes.
- Réparation des fissures.
- Contrôle des joints simples et structurels.
- Il est recommandé d'appliquer une couche de fond avec Pavex Primer Plus.

Applications

- Toits, terrasses, balcons.
- Dalles de béton, surfaces métalliques.

Soutiens

- Béton ou mortier
- Métaux

Recommandations

- Température d'application: 5 -45ºC.
- Sur un support complètement sec et sans humidité <4%.
- Respecter toujours le même dosage.
- Ne pas appliquer lorsqu'il y a une possibilité de remontées capillaires d'humidité.

Couvertures Paviplast Pu Hybrid

Conditions d'application

- Dans tous les cas, il est essentiel d'appliquer le produit sur des surfaces sèches et propres, exemptes de charges et d'autres matériaux.
- Pour assurer une bonne adhérence des revêtements hybrides Paviplast PU sur des surfaces lisses et peu absorbantes, poncer pour ouvrir les pores et passer l'aspirateur avant l'application.
- Éviter de peindre dans des conditions humides.
- Sur les surfaces à base de ciment, le béton, le mortier, etc. doivent être complètement durcis (≥28 jours) et exempts d'humidité < 4%.
- Éviter l'application dans des conditions de courants d'air, de lumière directe du soleil, de risque de pluie, de gel ou de dégel.
- En extérieur, la température maximale d'application doit dans tous les cas être <45°C mesurée sur la surface à traiter.

Mode d'emploi

• Mélange homogène
• La faible viscosité de Paviplast PU Hybrid Coatings PU Hybrid permet de l'appliquer à l'état pur.
• Application au rouleau, à la brosse ou au pistolet.
• Au pistolet, après dilution avec un maximum de 15% de diluant TP.
• Intervalle entre les couches : ±24 heures.

* Les délais peuvent varier en fonction des conditions climatiques.





Produits associés

*Pavifluid
*Pavifluid 200
*Padec industriel
*Pavistone
*Pavex Primer Plus
*Paviplast Époxy

Présentation

6Kg - 25 kg

Couleur

Blanc

Consommation

2,00Kg/m2 pour une épaisseur de 1,5 mm

Conservation

Dans l'emballage d'origine fermé (20 ºC) et à l'abri des intempéries et de l'humidité : 1 an.

⚠ IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est manipulé ou appliqué, le fabricant n'assume aucune réclamation et n'est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d'application.