Pavisport

Peinture acrylique pour des pistes sportives

Peinture formulée en dispersion 100% acrylique pure.

Produit

- Facile application
- Rénovation de sols
- Base eau, non inflammable

Performances

- Température d'application: 5- 30ºC
- Viscosité (22ºC): 80 dPa.s
- Poids spécifique: 1.40 kg/l
- Éclat: satiné
- Temps de séchage au toucher: >30 minutes
- Repeint: >8 heures

**Toute l'information décrite a été obtenue d'essais standards et peut varier en fonction des conditions de mise en oeuvre.*

Applications

- Pour des pistes sportives, frontons et clubs omnisports
- Excellente couverture et adhérence avec effet antidérapant.
- Écologique sans pollution à l'environnement.
- Sur des surfaces lisses, non absorbantes... poncer avant et ouvrir pore, pour assurer un bon ancrage.

Mode d'emploi

- Les supports doivent être sains, propres et sans poussière, graisses et d'autres restes de construction.
- Éliminer la pollution du moisi avec les produits appropriés, jet de sable, eau de Javel...
- Ne pas appliquer avec humidité > 85%, ni sur des supports mouillés.

Remuer jusqu'à une homogénéisation parfaite:
-Première passe: diluer un 10-15% avec de l'eau.
-D'autres passes: diluer entre 5-10% avec de l'eau.

-Appliquer avec l'outil approprié, rouleau, brosse, airless...

Produits associés

*Pavigrout

Présentation

Conteneurs de 22 kg
Palettes de 792 kg (36 conteneurs)

Couleur

Rouge et vert
D'autres à la carte

Consommation

6-8 m2/kg (1 passage) et selon l'absorption du support

Conservation

Dans l'emballage d'origine fermé à l'abri de l'humidité et l'intempérie: 1 an

⚠ IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est manipulé ou appliqué, le fabricant n'assume aucune réclamation et n'est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d'application.