

Peinture Acrylique

Revêtement acrylique lisse pour intérieur et extérieur

Peinture acrylique pour la décoration et la protection des façades et des mortiers monocouches, à l'intérieur comme à l'extérieur.



Caractéristiques

- Apparence: mat soyeux.
- Humidité relative: <80%.
- Densité: 1,52 +/- 0,050 kg / l.
- Diluant: eau
- Séchage: ≥1 heure.
- Repeint: 3-4 heures.
- Application: rouleau, pinceau, airless...
- Point d'éclair: non applicable

**Ces résultats proviennent de tests standards et peuvent varier en fonction des conditions sur site.*

Support

- **Revislant, Revistamp-sec**, béton, mortier conventionnel, bois et plâtre ...
- Sur des supports déjà peints ou des revêtements anciens, en restauration en bon état et parfaitement collés au

Préparation du support

- Les supports doivent être solides, secs (sur nouveau béton, il doit être totalement pris, ≥ 28 jours.), de bonne planimétrie, absorbants, non contaminés par des huiles, détergents, poudres ou autres substances.
- Évaluer le type de préparation mécanique le plus pratique (machine d'abrasion ou de grenailage).
- Cavités éventuelles et légères anomalies, peuvent être réparées avec **Pavigrout** ou Mastic.
- Sur les mortiers faibles ou poussiéreux, il est recommandé de laver sous pression et d'appliquer le durcisseur de **Silicate**, jusqu'à ce que la dureté souhaitée soit atteinte.

Application

- Sur un support correctement préparé, propre et sec.
- Sur un support hautement absorbant, appliquer 1 à 2 passes d'apprêt rapide **F-300**.
- Avant utilisation, bien mélanger le contenu du récipient.
- Appliquer en 2 passes:
 - 1er passage, dilué avec ± 20% d'eau.
 - 2ème passage, dilué avec ± 10% d'eau.

Observations

- **NE PAS APPLIQUER:**
 - À des températures inférieures à 7°C.
 - Avec une humidité relative ≥80%.
 - Avec possibilité de pluie, de glace ou de dégel.
 - Sur des surfaces fragiles ou instables et sans garanties.

⚠ IMPORTANTE

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est manipulé ou appliqué, le fabricant n'assume aucune réclamation et n'est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d'application.



Présentation

Conteneurs de 6 et 22 kg

Couleur

Blanc (autres sur demande)
(peut être coloré avec Universal Tint)

Consommation

22 kg = 60-90 m2 (2 passes et selon l'absorption)

Conservation

En emballage d'origine fermé (5-35°C), à l'abri des intempéries et de l'humidité: 2 ans

Produits associés

- *Silicate
- *F-300
- *Pavigrout
- *Mastic