Veladura

Gel de polyurethane à base d'eau

Produit monocomposant facile à utiliser, d'une dispersion de polyuréthane à base aqueuse.

Propriétés

- Bonne résistance mécanique
- Excellente adhérence
- Haute résistance à l'abrasion
- Résistant aux solvants

Utilisations

- Il peut être utilisé pour obtenir des revêtements perméables à la vapeur.
- Comme finition pour revêtements décoratifs sur les murs.
- Par évaporation d'eau, le produit devient un film continu d'une bonne adhérence au substrat.

Performances

- Poids spécifique (25): 1,00+ /-0.05 g/ml
- Viscosité (25): 10.000+/-2.000 Mp
- Résidu à sec: 40% en poids

*Ces résultats proviennent de tests standards et peuvent varier en fonction des conditions d'installation.

Préparation de la surface

Les supports en béton doivent être solides, secs (complètement pris s'il s'agit de nouvelles constructions), de niveau, absorbants et non contaminés par des huiles, des détergents, des poudres ou d'autres substances.
Appliquer le type de préparation mécanique le plus pratique, à l'aide d'une machine abrasive ou de polissage ou d'hydro-nettoyage.
Appliquer le produit sur une base préparée avec **Micropool 2C** ou **Decopox**.

Application

- Pigmenter le produit avec 1 ou 2% de **Colorant Veladura** à base d'eau et homogénéisant avec un batteur à basse vitesse.
- Appliquer le produit avec une truelle inox. o caoutchouc.
- Évitez de créer des films très épais, peut être généré des retards de développement les caractéristiques finales de celui-ci, en particulier la profondeur et le séchage de la sensibilité à l'eau.

Modde d'emploi

Mélanger le produit avec un batteur à basse vitesse pendant au moins 2 minutes jusqu'à obtenir une parfaite homogénéisation.
L'application peut être faite à l'aide d'une truelle inox., caoutchouc…

Donnés Techniques

• Températures d'application	15-30°C et H.R. <75%
• Consommation	Aprox. 0,1 kg/m² (1 passe)
• Emballage	1kg - 10 kg
• Couleur	Transparent (couleurs)
• Point inflammation	Non applicable
• Pot-life (50% H.R.)	Monocomponente
• Séchage au toucher (50% H.R.)	10°C: 120-180 min 25°C: 40-60 min 30°C: 15-30 min
• Tráfic piétonière (50% H.R.)	25°C: >18 heures
• Repeint (50% H.R.)	25°C: >90 min
• Diluant	De l'eau
• Nettoyage outils	Eau / alcool éthylique
• Stockage	Dans l'emballage d'origine fermé (5-35ºC) à l'abri des intempéries et de l'humidité: 1 an

Produits associés

*Decopox
*Micropool 2C
*Teinture veladura

⚠ IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est manipulé ou appliqué, le fabricant n'assume aucune réclamation et n'est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d'application.