Mastic polyvalent

Pour préparer et réparer rapidement murs et plafonds

Mastic formulé à base de copolymères acryliques
et d'agrégats de granulométrie moyenne.

Produit

- Pas d'affaissement
- Séchage rapide
- Excellente adhérence
- Rétrécissement contrôlé
- Haute résistance
- Sans fissures

Observations

- Le support sera exempt de salpêtre, fongiques...
- Ne pas ajouter de l'eau quand la masse commence le processus de prise.
- Ne pas appliquer sur des endroits où l'eau peut rester stagnante.
- Appliquer une deuxième couche quand il soit nécessaire, appliquer avant que la première couche soit prise.

Características

- Temps d'attente après le gâchage: 5 min.
- Vie de la masse (20ºC): ± 30 MIN.
- Épaisseur minimum: 1 mm
- Épaisseur de remplissage: illimitée
- Début de la prise (20ºC): >60 min.
- Peint: >4 heures

**Les temps décrits sont déterminés à 20ºC et peuvent varier en fonction de la température ambiante.*

Performances

- Densité apparent en poudre: 1,01 g/cm3
- Densité en masse:1,250 g/cm3
- Eau de gâchage: 28% ± 2 %
- Adhérence sur bois: ≥0,5 MPa
- Adhérence sur Céramique: ≥0,6 MPa
- Adhérence sur Plâtre: ≥0,13 MPa
- Adhérence sur béton: ≥1 MPa
- Comportement au feu: A1 Euroclasse

** Les résultats décrits ont été obtenus en conditions standard et peuvent varier en fonction de la mise en oeuvre.*

Applications

- Spécialement indiqué pour la réparation de tous types de dégâts de maçonnerie.
- Sur n'importe quelle surface de plâtre, ciment, béton, bois...
- Pour la pose de cloisons en plâtre.
- Pour préparer et réparer les murs et les plafonds couvrant des imperfections telles que des fissures ou des crevasses, des trous.
- Pour réparations esthétiques sur béton, murs, tunnels ...
- Pour un lissage rapide en couche mince, comme finition avant peinture.
- Prend en charge les colorants universels à l'eau, maximum 5%.
- L'intérieur.

Recommandations

- Températures d'application entre 5 - 30ºC
- Le pourcentage d'eau peut varier selon le mélangeur utilisé.
- Ne pas ajouter aucun produit a le mélange.
- Il n'est pas recommandé l'application du produit sur des peintures, gypses vieux... qui peuvent être détachés avec l'application du mortier.
- Ne pas utiliser avec coulée pour des remplissages.
- Ne pas appliquer sur des fonds non absorbants.

Mastic polyvalent

Pour préparer et réparer rapidement murs et plafonds

Conditions d'exécution

Les supports doivent être sains, stables et résistants, sans poussière, graisse, cire...
Enlever les parties détériorées (peintures, plâtre, mortier) et en état de dégradation, jusqu'à atteindre le support solide, résistant et absorbant.
Sur des supports très absorbants, appliquer une couche d'apprêt **F-300** avant l'application.
Protégez les pièces métalliques avec **Pavifer** (mortier anti-corrosion).
Toutes les zones soumises à des contraintes (joints de dilatation, rencontres de différents matériaux...) doivent être renforcées avec de la fibre de verre ou un treillis métallique.
Sur les murs sans absorption, très lisses ou peu absorbants, poncer et aspirer pour assurer une bonne adhésion.

Mode d'emploi

Gâchage:
Mélanger un sac de 20 kg avec 5,5 – 6,5 litres d'eau propre jusqu'à obtenir une masse homogène et sans grumeaux.

Application:
À la truelle lisse ou à la spatule en acier. Utilisez le produit au cours de sa vie utile, dépassé ce temps pourrait perdre des avantages

Recouvrir avec des peintures perméables au vapeur et résistantes à l'alcalinité.

Produits associés

*F-300
*F-600
*Silicate durcisseur

Présentation

Sac de 20 kg
Palette de 960 kg (48 sacs)

Couleur

Blanc

Consommation

0,9 – 1,1 kg/m2 et mm d'épaisseur

Conservation

Dans l'emballage d'origine fermé à l'abri de l'humidité et l'intempérie: 1 an

⚠ IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est manipulé ou appliqué, le fabricant n'assume aucune réclamation et n'est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d'application.