Mastic rénovation

Pour finition fine

Liants hydrauliques, charges,
copolymères et additifs spéciaux.

Produit

- Facile à appliquer
- Pouvoir couvrant élevé
- Excellente adhérence
- Pas d'affaissement
- Sur des substrats absorbants
- Pas de fissures

Observations

- Le support doit être livre de salpêtre, champignons...
- Ne pas ajouter de l'eau quand la masse commence le processus de prise.
- Appliquer une deuxième couche s'il est nécessaire, appliquer avant que la première ait prise.
- Ne pas appliquer en état permanent de chaleur, parce que le produit pourrait perdre ses prestations.

Caractéristiques

- Temps de repos après le gâchage: 1min.
- Vie de la masse: 60-90 minutes (20ºC)
- Maniabilité: ±70 min.
- Épaisseur minimum: 1 mm.
- Épaisseur par couche: 1-2 mm.
- Séchage: 5-6 heures
- Peint: ±12 heures

**Ces temps sont déterminés à 20ºC et peuvent varier en fonction de la température ambiante.*

Performances

- Densité apparente en poudre: 0.875 g/cm3
- Densité en masse: 1.250 g/cm3
- Eau de gâchage: 30%
- Adhérence:
  - Sur Ciment: ≥0.8 MPa
  - Sur Céramique: ≥0.25 MPa
  - Sur Bois:≥ 0.15 MPa
  - Sur placoplâtre: ≥0.1 MPa
- Comportement au feu: A1 euroclasse

** Les résultats décrits ont été obtenus en conditions standard et peuvent varier en fonction de la mise en oeuvre.*

Applications

- Mastic d'intérieur pour le crépissage fin de supports type plâtre et/ou de supports cimenteux.
- Spécialement indiqué pour le renouvellement et/ou assainissement de murs, nivellement de supports, et lissage de murs avec des dégâts (rapûres, fissures, coups, décrépis, trous, etc.)
- Grand facilité de ponçage postérieur, tout en laissant un aspect totalement fin et homogène.
- En intérieurs.

Supports

- Cémenteux, gypse, plâtre avec des dégâts, gouttelette.

Recommandations

- Températures d'application entre 8 - 30ºC.
- Le pourcentage d'eau peut varier selon le mélangeur utilisé.
- Ne pas ajouter aucun produit au mortier.
- Il n'est pas recommandable l'application du produit sur des peintures cassantes, des vieux gypses... qui peuvent se détacher avec l'application de mastic.
- Ne pas appliquer sur des fonds non absorbants.

Mastic rénovation

Pour finition fine

Conditions d'exécution

- Le support doit être dur, sec, propre et être cohésif.
- Si le support est friable ou cassant il doit être consolidé avec **F-600** ou **Silicate** durcisseur.
- Les supports vieux intégrés par des gypses morts ou par parts mal adhérées doivent être éliminés.
- Éviter la restauration de supports fatigués sans assainissement préalable.
- Éliminer les parts abîmes et en état de dégradation, jusqu'à arriver au support solide, résistant et absorbant.
- Les parements de nature pulvérulente doivent être consolidés avec **F-300**.
- Sur des parements sans absorption, très lisses ou peu absorbants, décaper et ouvrir le pore pour assurer une bonne adhérence.

Mode d'emploi

Mélanger un sac de 15kg avec 4-5 litres d'eau propre jusqu'à obtenir une masse homogène et sans grumeaux.

- Employer le produit dans sa vie utile, après ce temps il pourrait perdre les prestations initiales.
- Le lissage doit être réalisé verticalement de bas en haut avec une truelle large, tout en mettant et enlevant l'excédent et en essayant de poncer et couvrir tous les défauts des surfaces.
- Les raccordements doivent être réalisés au contraire, de haut en bas.
- Après sécher, poncer les possibles rugosités et ensuite appliquer une nouvelle couche de crépissage horizontalement de droite à gauche, tout en prenant les raccordements de gauche à droite. Finalement, après le séchage de cette dernière couche, doit poncer la surface sans imperfections, préparée pour peindre quand il soit nécessaire.

Produits associés

*F-600
*F-300
*Silicate durcisseur
*Mastic haut résistance
*Mastic standard

Présentation

Sac de 15 Kg.
Palet de 720 kg (48 sacs)

Couleur

Blanc.

Consommation

±0.8 kg/m2 et mm d'épaisseur

Conservation

Dans le conteneur d'origine fermé à l'abri de l'humidité et l'intempérie.

⚠ IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est manipulé ou appliqué, le fabricant n'assume aucune réclamation et n'est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d'application.