Pavifer

Mortier anticorrosion

Ciment spécial, agrégats micronisés, fibres, additifs et résines.

Produit

- Passivant d'armures à base cimenteuse
- Excellente protection des barres d'acier
- Facile application
- Sans rétraction

Conditions d'exécutions

- Les supports doivent être sains, stables, résistants et sans poussière, graisses, huiles...
- Éliminer le béton détérioré avec battement et assainissement mécanique, jusqu'à obtenir une surface saine pour recevoir le **Pavifer**.
- Avec des armures rouillées on procédera à un nettoyage mécanique (jet de sable) jusqu'à l'élimination totale de la rouille non adhérente.
- Il agit de pont d'union pour recevoir le **Pavigrout**.
- **Pavifer** ne peut pas rester apparent.
- En intérieurs et extérieurs.

Performances

- Densité apparente en poudre: 1.3 g/cm3
- Eau de gâchage: ± 25%
- Densité de la masse: 1.5 g/cm3
- Vie de la pâte: ±30 minutes
- Temps entre couches: 3-4 heures (20ºC)
- Prise totale: ≥24 heures (20ºC)
- Comportement au feu: A1 euroclasse

**Les temps et prestations sont déterminés à 20ºC et peuvent varier en fonction de la température ambiante.*

Mode d'emploi

Gâcher **Pavifer** avec un 20% d'eau propre et ajouter 5% de **F-300** jusqu'à obtenir une masse fluide et sans homogène et sans grumeaux.
Le pourcentage d'eau peut varier selon le mélangeur utilisé.

Appliquer **Pavifer** à la brosse ou avec une taloche a épaisseur de 2-3 mm par couche.

Produits associés

*Pavigrout
*F-300

⚠ IMPORTANT

Présentation

Jerricans de 1 et 5 kg

Couleur

Noir

Consommation

±0.2 kg de mortier/m2
(barre d'acier de 14 mm)

Conservation

Dans le conteneur d'origine fermé à l'abri de l'humidité et l'intempérie: 6 mois