Cemcol Spécial plâtre®

Mortier-colle-standart

Ciment, agrégats sélectionnés et calcaires, additifs organiques et inorganiques.

Produit

- Sur du plâtre ou des plaques de plâtre
- Pour les carreaux et le grès
- Bonne adhésion

Observations

- Ne pas appliquer sur des supports avec humidité supérieure à 4%.
- Éviter la mise en place sur le gypse mort ou des crépissages faibles.
- Pour la mise en place des pièces céramiques de basse absorption il est recommandé d'utiliser **Cemcol Porcelanique.**
- En parements très absorbants, il est recommandé de les humidifier avant et réaliser une première couche de 2 mm avec le même ciment colle.
- N'appliquez pas le carrelage, la pierre, le marbre... sous forme de "tampons".

Caractéristiques

- Temps de repos après le mélange : 5 minutes et re-malaxage avant l'application.
- Temps de rectification approximatif : 30 minutes
- Durée de vie en pot de la pâte : environ 2-3 heures
- Remplissage des joints : > 24 heures

** Les temps décrits peuvent varier considérablement en fonction de la température ambiante.*

Performances

- Eau de gâchage: 24% (en laboratoire)
- Densité de la masse: 1600 kg/m3
- Rétention d'eau: 99.0%
- Adhérence initiale: ≥ 0.5 N/mm2
- Adhérence après immersion: ≥ 0.5 N/mm2
- Comportement au feu: A1 Euroclasse

***Toute l'information décrite a été obtenue d'essais standard et peut varier en fonction des conditions de mise en oeuvre.*

Applications

- Mortier-colle blanc de couche mince pour la mise en place de dalles de grès en revêtements intérieurs.

Supports

- Sur le plâtre traditionnel, le plâtre préfabriqué, le mortier...

Recommandations

- Températures d'application 5ºC à 30ºC.
- Le pourcentage d'eau peut varier selon le mélangeur utilisé.
- Respecter l'eau de gâchage.
- Les dalles doivent être de moyenne absorption (>3%) sur le gypse.
- Il faut laisser des joints de 2 mm au minimum, en les remplissant avec du mortier pour joints **Pavicolor.**

Conditions d'exécution

- Le support doit être résistant, à prise complet et sans poussière, huile, graisses...
- Assainir les parts désagrégés.
- Utiliser de la maille entre les supports de nature différente.
- En supports exposés au soleil ou très absorbants il est recommandé de les humidifier avant.
- Éviter l'application avec ensoleillement direct ou des courants d'air.

Cemcol Spécial plâtre®

Mortier-colle-standart

Mode d'emploi

Pétrissez le contenu du sac (25 kg) avec 5-7 litres d'eau propre à l'aide d'un batteur lent jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux. Laissez reposer pendant 5 minutes et pétrissez à nouveau.

Appliquez le matériau de préférence avec une truelle crantée.

Posez les carreaux en appuyant et en déplaçant de haut en bas jusqu'à ce que les rainures du mortier adhésif soient aplaties.

** Avant de poser les carreaux de céramique, vérifiez que la colle à carreaux n'a pas formé de film en surface, car cela empêcherait l'adhésion. Si c'est le cas, peignez à nouveau avec une truelle crantée.*

Produits associés

- Cemcol C2TE
- Pavicolor Plus
- Pavicolor HD
- Pavicolor ECO
- Pavicolor joint large
- Pavicolor joint mince
- Pavicolor flexible

Présentation

Sac de 25 kg
Palette de 1200 kg (48 sacs)

Couleur

Blanc

Consommation

Collage simple : 3-4 kg/m2
**Ces consommations peuvent varier en fonction de l'installation.*

Conservation

Dans l'emballage original, scellé, à l'abri des intempéries et de l'humidité: 1 an

Réferences

Basse absorption: inférieure à 3%
*Moyenne absorption: entre 3-10%
*Haute absorption: supérieure à 10%

⚠ IMPORTANT

Les remarques et les prescriptions contenues dans cette fiche technique, bien que correspondant à notre meilleure expérience, doivent en tout cas être considérées comme purement indicatives, et doivent être vérifiées par des applications pratiques exhaustives ; par conséquent, avant d'utiliser le produit, l'utilisateur doit établir s'il est adapté ou non à l'usage prévu, et assume toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit a été manipulé ou appliqué, le fabricant n'assume aucune réclamation ni responsabilité quant à la manière, au mode et aux conditions d'application.