Pavicolor Flex

Mortier coloré deformable pour joints (0 à 30 mm)

Ciment, agrégats sélectionnés, résines synthétiques, additifs et pigments minéraux.

Produit

- Imperméable à l'eau
- Déformable
- Action fongicide
- Excellente adhérence

Observations

- Propriétés fongicides.
- Joints stagnants utilise **Pavicolor plus.**
- Rétraction contrôlée.

Caracteristiques

- Temps de repos après le mélange : 2 minutes
- Temps maximum de nettoyage : 30-60 minutes
- Durée de vie du mélange : 60 minutes
- Séchage au toucher : 1-2 heures
- Mise en service : 3-4 jours

** Ces données peuvent varier considérablement en fonction de la température ambiente.*

Performances

- Densité en poudre: 1,2-1,4 g / cm3
- Eau de mélange: 22%
- Densité de la mase: 1,6-1,9 g / cm3
- Produit durci: 1.5-1,9 g / cm3
- Retrait: ≤ 3 mm/m
- Résistance à la compression: ≥ 15 MPa
- Résistance à la flexion: ≥2,5 Mpa
- Capillaire: <0,9 g/Dm3 min1/2

*** Les résultats décrits ont été obtenus en conditions standard et peuvent varier en fonction de la mise en œuvre.*

Applications

- Mortier coloré déformable pour le jointoiement de 0 à 30 mm de largeur. Il s'applique sur tous les types de pavages, de revêtements ou sur le **Revistamp-E.**
- S'utilise en extérieurs comme en intérieurs.
- Sur les sols à chauffage radiant
- Jointoiement de tous les types de carreaux de céramique.

Recommandations

- Température d'application entre 5ºC et 30ºC.
- Le pourcentage d'eau peut varier selon le mélangeur utilisé.
- La préparation sera la même que la consistance d'un ciment coloré.
- Toujours respecter le même pourcentage d'eau. Un excès d'eau rendrait difficile le nettoyage et pourrait endommager le bon déroulement du résultat final.
- Ne pas appliquer en cas de laitance.
- Eviter l'application par temps pluvieux ou humide. Ne pas appliquer non plus par risques de gelées ou dans le cas d'une forte exposition directe au soleil.
- Respecter les joints périmétraux et structurales.

Conditions d'application

- Les joints devront être propres, secs et exempt de toute poussière.
- Le jointoiement devra s'effectuée au moins 24-48 heures après la fixation de la céramique.
- Dans les applications sur surfaces poreuses ou absorbantes, traiter les carreaux avec **Protecteur Pavistamp**, avant de jointoyer pour éviter de tacher les pièces.
- Convient pour une utilisation avec un pistolet rechargeable.
- En extérieur ne pas appliquer en plein soleil ou vent fort.

Pavicolor Flex

Mortier coloré deformable pour joints (0 à 30 mm)

Mode d'emploi

Eau de gâchage comme pâtes:
*Sac de 5 kg : ±1,1 litres d'eau propre.
*Sac de 25 kg : ±5,5 litres d'eau propre.

Eau de gâchage comme coulis:
*Sac de 5 kg : ±1,6 litres d'eau propre.
*Sac de 25 kg : ±6 litres d'eau propre. Mélanger manuellement ou avec un batteur électrique jusqu'à obtenir une masse homogène et sans grumeaux. Laisser reposer 2 minutes.

Remplir les joints avec la truelle approprié et en appuyant sur la pâte entre les carreaux. Ce produit peut s'appliquer à l'aide d'un pistolet rechargeable.

Nettoyer avec une éponge humide et rincer à l'eau claire jusqu'à l'obtention de la finition finale.

Produits associés

- Pavicolor joint mince
- Pavicolor Solid joint
- Pavicolor HD
- Pavicolor PLUS
- Pavicolor ECO
- Revistamp-E

Présentation

Boîte 20 kg (4 sacs de 5 kg)
Palette de 18 boîtes (360 kg)
*Sac de 25 kg. Consulter

Couleur

Nuancier

Consommation

-Largeur du joint 10 mm
-Profondeur du joint 5 mm

**Dalles de 30x30 cm. approx. 0,5 kg/m2
**Dalles de 15x15 cm. approx. 1 kg/m2
**Dalles de 10x10 cm. approx. 1,5 kg/m2

Conservation

**Dans un sac de 25 kg : 1 an
**En sac de 5 kg : 2 ans
A partir de la date de fabrication, dans l'emballage original scellé et à l'abri des intempéries.

⚠ IMPORTANT

Les remarques et les prescriptions contenues dans cette fiche technique, bien que correspondant à notre meilleure expérience, doivent en tout cas être considérées comme purement indicatives, et doivent être vérifiées par des applications pratiques exhaustives ; par conséquent, avant d'utiliser le produit, l'utilisateur doit établir s'il est adapté ou non à l'usage prévu, et assume toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit a été manipulé ou appliqué, le fabricant n'assume aucune réclamation ni responsabilité quant à la manière, au mode et aux conditions d'application.