Pavicolor Joint Large

Mortier coloré pour joint large (3 à 15 mm)

Ciment, agrégats sélectionnés, résines synthétiques, additifs et pigments minéraux.

Produit

- Excellente ouvrabilité
- Sans fissures
- Résistant à l'eau
- Le mélange des couleurs est autorisé

Observations

- Rétraction contrôlée et action fongicide.
- Pour les joints de moins de 3 mm de large, utiliser **Pavicolor joint fine.**
- Surd es supports malléables, utiliser **Pavicolor-Plus.**
- Sur les façades, utiliser **Pavicolor-Flex.**

Caractéristiques

- Temps de repos après la préparation : 2 minutes
- Temps maximum de nettoyage : 30 à 60 minutes
- Durée de vie du mélange : 60 minutes
- Temps de mise en service: 3-4 jours

** Ces données peuvent varier en fonction de la température ambiente.*

Performances

- Densité apparente sous forme de poudre : 1.1- 1.4 g/cm3
- Eau de mélange de laboratoire : 20%.
- Densité apparente de la poudre : 900-1100 kg/m3
- Densité apparente : 1,6 g/m3
- Produit trempé : 1700-1900 kg/mm3
- Résistance à la compression : ≥15 Mpa
- Résistance à la flexion : ≥2,5 Mpa
  Capillarité inférieure : 0,5g/dm3 -min1/2

*** Toutes les informations ci-dessus ont été obtenues à partir d'essais standard et peuvent varier en fonction des conditions du site.*

Applications

- Mortier coloré pour jointoiement de 3 à 15 mm. Il s'applique sur tous les types de pavages, de revêtements ou sur le **Revistamp-E.**
- Mortier pour l'application en forme de pâte.
- En intérieurs comme en extérieurs.
- Sur les sols à chauffage radiant
- Pour des joints supérieurs à 15 mm de largeur, la pâte sera de meilleure consistance.
- Jointoiement de tous les types de carreaux de céramique.

Recommandations

- Températures d'application entre 5ºC et 30ºC.
- Le pourcentage d'eau peut varier selon le mélangeur utilisé.
- La préparation sera la même que la consistance d'un ciment coloré.
- Toujours respecter le même pourcentage d'eau. Un excès d'eau rendrait difficile le nettoyage et pourrait endommager le bon déroulement du résultat final.
- Ne pas appliquer comme coulis
- Eviter l'application par temps pluvieux ou humide. Ne pas appliquer non plus par risques de gelées ou dans le cas de forte chaleur.
- Respecter les joints périmétraux et structurales.

Conditions d'execution

- Les joints devront être propres, secs et exempt de toute poussière.
- Le jointoiement doit être réalisé après un minimum de 24-48 heures après la fixation de la céramique.
- Dans les applications sur surfaces poreuses ou absorbantes, traiter les carreaux avec **Protecteur Pavistamp,** avant de jointoyer pour éviter de tacher les pièces.

Pavicolor Joint Large

Mortier coloré pour joint large (3 à 15 mm)

Mode d'emploi

Mélanger:
Sac de 5 kg :1- 1,5 litres d'eau.
Sac de 25 kg : 5-6 litres d'eau.

Mélanger manuellement ou mécaniquement jusqu'à obtenir une masse homogène et sans grumeaux.Laisser reposer pendant 2 minutes.

Remplir les joints entre les faïences. Attendre entre 30 et 60 minutes pour éliminer les restes du produit. Ce produit peut s'appliquer avec pistolet rechargeable.

Nettoyer avec une éponge humide et rincer à l'eau claire jusqu'à obtenir la finition souhaitée. (Le nettoyage doit se faire lorsque le produit est sec, après l'application selon la température ambiante).

Produits associés

- Pavicolor-flex
- Pavicolor junta fina
- Pavicolor-HD
- Pavicolor-PLUS
- Pavicolor-ECO
- Revistamp-E

Presentation

Sac de 5 kg (en cartons de 20 kg)
Palette de 18 boîtes (360 kg)
**Sac de 25 kg. Consulter*

Couleur

Nuancier

Consommation

(Example)
-Largeur du joint 10 mm
-Profondeur du joint 5 mm

**Dalles de 30x30 cm. approx. 0,5 kg/m2
**Dalles de 15x15 cm. approx. 1 kg/m2
**Dalles de 10x10 cm. approx. 1,5 kg/m2

Conservation

En sac de 25 kg : 1 an
En sac (plastic) de 5 kg : 2 ans

Dans le conteneur d'origine fermé à l'abri de l'humidité et l'intempérie.

⚠ IMPORTANT

Les remarques et les prescriptions contenues dans cette fiche technique, bien que correspondant à notre meilleure expérience, doivent en tout cas être considérées comme purement indicatives, et doivent être vérifiées par des applications pratiques exhaustives ; par conséquent, avant d'utiliser le produit, l'utilisateur doit établir s'il est adapté ou non à l'usage prévu, et assume toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit a été manipulé ou appliqué, le fabricant n'assume aucune réclamation ni responsabilité quant à la manière, au mode et aux conditions d'application.