Granover

Aggloméré de marble

Composé par un mélange de marbre naturel broyé uni par des résines organiques acryliques.

Produit

- Excellente adhérence
- Élevée dureté superficielle
- Perméable au vapeur d'eau, tout en permettant la respiration du support
- Lavable
- Résistant au vieillissement
- Gamme de couleurs

Observations

NE PAS APPLIQUER:

- Avec ensoleillement direct.
- Sur les surfaces qui dépassent les 25ºC mesurés sur la surface à revêter.
- Avec humidité relative >70%
- Sur les surfaces horizontales ou inclinées inférieures à 45º.
- Éviter l'application avec du vent, risque de pluie ou gel.
- Ne pas ajouter aucun additif au mortier.

Caractéristiques

- Temps de séchage apprêt :12-24 heures.
- Produit prêt à l'emploi
- Adition d'eau : ±2%
- Épaisseur minimum : 3-4 mm (suivant agrégat).
- Temps de lissage : 10-20 min. approx.
- Séchage au toucher : 6-7 heures.
- Temps de durcissement total : 16- 17 heures.

**Ces temps sont déterminés à 20ºC et peuvent varier en fonction de la température ambiante.*

Performances

- Densité de la pâte : 1700 kg/l.
- Rétraction de séchage : 4.50 mm/m
- Absorption capillaire d'eau : 0.04 kg (m2. Min 0.5)
- Adhérence : ≥2 N/mm2
- Comportement au feu : non combustible
- Insensible aux atmosphères marines
- Insensible à la pluie acide
- Insensible à la pollution carbonique
- Absolument inodore une fois polymérisé

*** Les résultats décrits peuvent varier suivant les conditions de mise en oeuvre.*

Applications

- Revêtement synthétique minéral de hautes prestations pour la décoration de façades de toutes sortes en extérieurs et intérieurs.
- Nouvel oeuvre ou réhabilitation.
- Compatible avec la plupart de supports.
- Il obstrue systématiquement microfissures capillaires.
- Spécialement formulé pour le renfort de plinthes sur le système d'isolation extérieure **Pavi-therm (sate)**.

Supports

- **Revistamp M-120**, béton, mortier conventionnel, gypse...
- Sur des supports avec peinture, solides, absorbants et préparés à l'avance.

Recommandations

- Températures d'application : 10 - 25ºC.
- Utiliser de ruban adhésif pour réaliser les joints de travail.
- Protéger les arêtes supérieures du revêtement de la pénétration de l'eau de pluie.
- Protéger toutes les zones qui peuvent être éclaboussées par le produit, comme fenêtres, sols...
- **Granover** (avec ou sans vernis de finition) est lavable tout en utilisant détergent liquide neutre suivi d'un brossage en soie douce et rinçage avec de l'eau propre.

Condition d'exécution

- Les supports doivent être plats, sains, stables et résistants, sans poussière, particules détachées, restes de vieilles peintures, huiles...
- Sur des supports très absorbants ou facilement séparables, appliquer à l'avance 1 couche d'apprêt rapide **F-300** diluée avec de l'eau (1 à 4 parts d'eau).
- En tonalités claires, appliquer avant 1 couche de **Fond Granover** pour éviter le risque d'ombres par transparence.
- Produit prêt à l'emploi et application avec truelle d'acier inoxydable.
- Avant d'utiliser, une fois dehors du conteneur original et coulage dans seau en caoutchouc, il faut remuer manuellement jusqu'à ce que le mélange soit homogène.
- L'application et finition doivent être toujours en pans de mur complets.
- Les joints de travail doivent être réalisées avec du ruban adhésif.

Granover

Aggloméré de marble

Mode d'emploi

Mélange manuel:
Remuer manuellement le produit jusqu'à obtenir une masse homogène.

Application avec une truelle d'acier, une fois le produit étendu successivement tout en croisant le matériel et tout en éliminant les zones d'accumulation de produit de façon à obtenir une surface totalement plate et couverte par le **Granover.**

Le temps de travail est de 10-20 minutes suivant la température et l'humidité environnementale.

Le nettoyage des outils de travail: se fait avec de l'eau abondante immédiatement après son utilisation.

Produits associés

*Fond Granover
*F-300
*Pavitherm

Présentation

Seau de 25 kg
Palette de 600 kg (24 seaux)

Couleur

Nuancier

(Comme il s'agit de pierre de carrière de couleur naturelle, quelques différences d'aspect peuvent apparaître, il est recommandé d'utiliser une commande complète par chantier).

Consommation

4-5 kg/m2 (suivant l'agrégat)

Conservation

Dans le conteneur d'origine fermé à l'abri de l'humidité et l'intempérie: 1 an

⚠ IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est manipulé ou appliqué, le fabricant n'assume aucune réclamation et n'est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d'application.