

# Mortecril Line®

## Mortier acrylique finition lisse-goutte

Silicates, résines acryliques, charges, pigments minéraux et additifs organiques et inorganiques.



### Produit

- Finitions lisse - goutte
- Excellente adhérence
- Anti mois
- Résistant au vieillissement
- Lavable
- Gamme de couleurs

### Observations

- Ne pas appliquer sur des surfaces horizontales ou inclinées à moins de 45°.
- Protéger les arêtes supérieures du revêtement de la pénétration de l'eau de pluie.
- Ne pas ajouter aucun additif au mortier.
- La consommation par m2 peut varier considérablement suivant la planimétrie du support.

### Caractéristiques

- Épaisseurs d'application de 2 - 4 mm.
- Temps de taloché: 10-20 minutes.
- Séchage au toucher: 3-6 heures
- Temps de durcissement total: 12- 24 heures

*\* Les résultats décrits sont déterminés à 20°C et peuvent varier considérablement en fonction de la température ambiante.*

### Performances

- Densité de la pâte: 1905 kg/m3
- Rétraction de séchage: 4.50 mm/m
- Module d'élasticité à la flexion:  $\geq 27$  MPa
- Module d'élasticité dynamique:  $\geq 200$  MPa
- Résistance à la flexion:  $\geq 1,5$  N/mm2
- Résistance à la compression:  $\geq 18$  N/mm2
- Absorption capillaire du support de mortier: 12 g (m2. xs0.5)
- Adhérence sur mortier:  $\geq 2$  N/mm2
- Perméabilité à l'eau (48h): 0,04 ml/cm2
- Comportement au feu: non combustible

*\*\* Les résultats décrits peuvent varier suivant les conditions de mise en œuvre.*

### Applications

- Revêtement acrylique en couche mince de haute prestation pour la décoration, imperméabilisation et protection de toutes sortes de façades en extérieurs et intérieurs.
- Nouvel œuvre et réhabilitation.
- Répulsif à l'humidité et la saleté.
- Anti mois
- En murs et plafonds
- Compatible avec la plupart de supports.

### Supports

- **Revistamp-sec**, béton, mortier conventionnel, bois et gypse.
- Pour les finitions associées aux systèmes d'isolation pour l'extérieur **Pavi-Therm**, appliquer sur **Revislant**.
- Sur des supports déjà peints ou vieux revêtements, en restauration en bon état et parfaitement adhérents au support.

### Recommandations

- Températures d'application entre 5 et 30°C
- Ne pas appliquer avec ensoleillement direct, fort vent ou possibilité de pluie ou gel.
- Protéger toutes les zones qui peuvent être éclaboussées par le produit, comme fenêtres, sols...
- Nettoyage des outils avec de l'eau.

### Condition d'exécution

- Les supports doivent être plats, stables, résistants et propres.
- Application sur des supports d'excellente planimétrie.
- Sur des supports très absorbants ou facilement séparables, appliquer à l'avance une couche d'apprêt rapide **F-300** diluée avec de l'eau (1 part **F-300**, 3 parts eau).
- Appliquer dans tous les cas une couche d'apprêt de fond **Mortecril** et éviter ainsi des possibles transparences, après 24 heures on peut appliquer le **Mortecril line**.
- Utiliser de ruban adhésif pour délimiter les joints de travail ou dépeçages décoratifs.
- En cas d'appliquer en grands surfaces, prévoir main-d'œuvre supplémentaire pour éviter l'apparition de joints dans la même surface.
- Ne pas interrompre l'application une fois elle est commencée, à moins qu'un joint de travail ou décoratif puisse être réalisé.

# Mortecril Line®

Mortier acrylique finition lisse-goutte

## Mode d'emploi



Le mortier est fourni prêt à l'emploi. Une fois ouvert le conteneur, avant d'utiliser il faut remuer tout le contenu avec un batteur jusqu'à obtenir une masse homogène et sans grumeaux.



Appliquer **Mortecril line** en deux passes, manuel ou projeté à épaisseur 2-3 mm dans tous les points.



Utiliser de ruban adhésif pour réaliser les joints de travail ou quelque imitation de brique, pierre...

## Produits associés

- \*Fonds Mortecril
- \*Micro-mortier
- \*Mortier rustique
- \*Revislant (pavi-therm)
- \*Revistamp sec M-120



### Présentation

Seau de 25 kg.  
Palette de 600 kg (24 seaux)

### Couleur

Nuancier de 28 couleurs

### Consommation

(1 passe et selon le support)  
2-4 kg/m<sup>2</sup>, aspect talochée  
2-3 kg/m<sup>2</sup>, application projetée

### Conservation

Dans l'emballage d'origine fermé (20°C), à l'abri de l'humidité et des intempéries: 2 ans

## ⚠ IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est manipulé ou appliqué, le fabricant n'assume aucune réclamation et n'est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d'application.