Mortecril Micro®

Mortier acrylique finition fine

Silicates, résines acryliques, charges, pigments minéraux et additifs organiques et inorganiques.



Produit

- Finition: manuelle ou projetée
- Excellente adhérence
- · Anti moisi
- · Résistant au vieillissement
- Lavable
- · Gamme de couleurs

Observations

- Ne pas appliquer sur des surfaces horizontales ou inclinées à moins de 45°.
- Protéger les arêtes supérieures du revêtement de la pénétration de l'eau de pluie.
- Ne pas ajouter aucun additif au mortier.
- La consommation par m2 peut varier considérablement suivant la planimétrie du support.

Caractéristiques

- Épaisseurs d'application de 2 3 mm.
- Temps de taloché: 10-20 minutes
- Séchage au toucher: 3-6 heures
- Temps de durcissement total: 12-24 heures
- * Ces temps sont déterminés à 20°C et peuvent varier considérablement en fonction de la température ambiante.

Performances

- Densité de la pâte: 1905 kg/m3
- Rétraction de séchage: 4.5 mm/m
- Module d'élasticité à la flexion: ≥25 MPa
- Module d'élasticité dynamique: ≥200 MPa
- Résistance à la flexion: ≥1,5 N/mm2
- Résistance à la compression: ≥18 N/mm2
- Absorption capillaire du support de mortier: 12 g (m2. xs0.5)
- Adhérence sur mortier: ≥2 N/mm2
- Perméabilité à l'eau (48h): 0,04 ml/cm2
- Comportement au feu: non combustible
- ** Les résultats décrits peuvent varier suivant les conditions de mise en ceuvre.

Applications

- Revêtement acrylique en couche mince de hautes prestations pour la décoration, imperméabilisation et protection de toutes sortes de façades en extérieurs et intérieurs.
- Nouvel œuvre et réhabilitation.
- Répulsif à l'humidité et la saleté.
- Anti moisi
- En murs et plafonds
- Compatible avec la plupart de supports.

Supports

- Revistamp-sec, béton, mortier conventionnel, bois et gypse...
- Pour les finitions associées aux systèmes d'isolation pour l'extérieur Pavi-therm, appliquer sur Revislant,
- Sur les supports déjà peints ou les vieux revêtements, en restauration en bon état et parfaitement adhérés au support.

Recommandations

- Températures d'application entre 5 et 30°C.
- Ne pas appliquer avec ensoleillement direct, fort vent ou possibilité de pluie ou gel.
- Protéger toutes les zones qui peuvent être éclaboussées par le produit, comme fenêtres, sols...
- Nettoyage des outils avec de l'eau.

Conditions d'exécution

- Les supports doivent être plats, stables, résistants et propres.
- Application sur des supports d'excellente planimétrie.
- Sur les supports très absorbants ou facilement séparables, appliquer à l'avance une couche d'apprêt rapide F-300 diluée avec de l'eau (1 part F-300, 3 parts d'eau).
- Appliquer dans tous les cas une couche d'apprêt de fond Mortecril et éviter ainsi des possibles transparences, après 24 heures on peut appliquer le Mortecril micro.
- Utiliser du ruban adhésif pour délimiter les joints de travail ou dépeçages décoratifs.
- Prévoir de réaliser les surfaces complètes pour éviter l'apparition de joints sur la même surface.
- Non interrompre l'application une fois qu'elle est commencée, à moins qu'un joint de travail ou décoratif puisse être réalisé.

Mortecril Micro®

Mortier acrylique finition fine

Mode d'emploi



Le mortier est fourni prêt à l'emploi.

Une fois le conteneur ouvert, remuer bien tout le contenu avec un mitigeur jusqu'à obtenir une masse homogène et sans grumeaux.

Appliquer **Mortecril micro** en deux passes, manuel ou projeté.

Croiser et répartir le matériel pour obtenir une couche uniforme et avec la même épaisseur dans tous les points.

Utiliser du ruban adhésif pour réaliser les joints de travail ou quelconque imitation de brique, pierre...





Produits associés

- *Fond Mortecril
- *Mortecril line
- *Mortecril rustique
- *Revislant (pavi-therm)
- *Revistamp sec m-120



Présentation

Seau de 25 kg. Palette de 600 kg (24 seaux)

Couleur

Nuancier de 28 couleurs

Consommation

(1 passe et selon le support) 3-4 kg/m2, aspect talochée 2-3 kg/m2, apparence projetée

Conservation

Dans l'emballage d'origine fermé (20°C), à l'abri de l'humidité et des intempéries: 2 ans



Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est manipulé ou appliqué, le fabricant n'assume aucune réclamation et n'est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d'application.