

Ultimate

Adhésif pont d'union

Résines copolymères, acryliques et additifs organiques.



Produit

- monocouche, mortier colle, gypse...
- Pour des supports sans absorption
- Il assure l'adhérence

Observations

- Température d'application : 5- 30°C
- Ne pas appliquer sur des surfaces en béton ou mortier désagrégé.
- Ne pas appliquer sur des supports avec un excès d'humidité.
- Éviter le contact avec la peau, utiliser des gants et des lunettes de protection.
- Il ne contient pas des éléments agressifs.

Performances

- Poids spécifique: 1.06 kg/l
- Contenu en solides: 55%
- PH: 6.5 – 7
- Viscosité : 500 – 2000 c.Poises
- Séchage au toucher: 3 – 4 heures

Applications

- Apprêt d'adhérence sur des supports sans absorption.
- Mortiers colle.
- Monocouches et mortier conventionnel.
- Sur les murs et piliers en béton.

Supports

- Mortier, béton, peinture résistante, bois.

Recommandations

- La surface doit être propre, solide, libre de poussière et exempte de parts mal adhérees.
- **Ultimate** n'est pas conçu pour assurer l'étanchéité de supports sensibles à l'eau ou humides.

Ultimate

Adhésif pont d'union

Mode d'emploi

- Diluer avec de l'eau (1 à 1 de produit).
- Remuer bien le produit (pas par moyen mécanique) avant d'appliquer.
- Appliquer au rouleau de laine, à la brosse..., tout en formant une couche continue et uniforme sans laisser le produit détrempé car il perdrait ses prestations et cela rendrait difficile l'adhérence du mortier et la formation de fissures.
- Laisser mûrir le produit minimum 48 heures, avant d'appliquer le revêtement définitif.

** Une fois le produit est mûr, il maintient ses propriétés adhésives pendant quelques jours.*

*** Ces temps peuvent varier en fonction de la température ambiante.*

Produits associés

*Green Line Façades

*Mortiers monocouche et conventionnels



Présentation

Seau de 15 litres
Palette de 480 litres (24 seaux)

Couleur

Blanc laiteux

Consommation

0.05 – 0.2 litres/m² (suivant le support)

Conservation

Dans le conteneur d'origine fermé à l'abri de l'humidité et l'intempérie: 1 an

⚠ IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est manipulé ou appliqué, le fabricant n'assume aucune réclamation et n'est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d'application.