Stuc graselo

Chaux á la graisse, finition brillante

Caractéristiques et domaines d'application

Stuc Graselo, est une pâte d'égalisation fine adaptée aux finitions translucides du type "cal rasata" ; formulée à base de chaux, de terres colorantes, de polymères organiques, d'alcalis résistants et d'additifs. Le produit présente une excellente adhérence sur tous types de supports fins constitués d'enduits civils en mortier brut ou équivalent, d'enduits en mortier brut et sable fin truellé, de plâtres, d'éléments préfabriqués en conglomérats de ciment et de surfaces compactes, uniformes et lisses, de plaques de plâtre, etc.

Son alcalinité élevée dérivée de la nature inorganique du revêtement rend le produit **Stuc Graselo** particulièrement résistant à la moisissure et aux champignons. De plus, sa composition confère au produit une résistance adéquate aux alcalis et agents atmosphériques, et permet une application aisée et une adhérence sur tous types de surfaces.

Normes d'usage et préparation de support

Ravalements neufs
Il convient de les laisser sécher pendant 4 à 6 semaines, afin que la surface se neutralise moyennant la carbonatation naturelle. De même, les applications ultérieures doivent arriver à maturation.

Surfaces murales neuves
Nettoyer soigneusement en éliminant tout résidu de poussière, saleté ou parties non correctement adhérées. Vérifier que le mur soit parfaitement sec et appliquer, dans le cas de supports très absorbants, une couche d'apprêt isolant et consolidant à base de chaux.

Surfaces peintes ou partiellement désagrégées
Éliminer tout résidu de peinture non correctement adhéré, ainsi que les éventuelles efflorescences. Nettoyer et retirer soigneusement la poussière et la saleté, vérifier que le mur soit parfaitement sec et fixer la surface de base à chaux.

Donées techniques

Poids spécifique
1.55 Kg/l + 0.10

Valeur du pH:
13

Pellicule sèche:
69% + 0.10

Dilution
Le produit est servi prêt à l'usage.

Coefficient de la résistance au passage de la vapeur d'eau
En fonction de la finition

Résistance à la saponification
Optimale produit minéral

Consommations
Sur mortier fin, la consommation approximative est de 0,5 kg/m2.

Emballages et couleurs
Stuc graselo, Il est fourni en seaux de 5 et 20 kg.
Couleur selon la gamme Pavistamp.

Stockage
Le produit doit être conservé dans son emballage d'origine, à une température comprise entre 5 et 30ºC, dans un endroit sec et aéré. Protéger contre les gelées <5ºC ; peut être conservé pendant 1 an dans l'emballage fermé.

Advertencias
Le pH de **Stuc graselo** est totalement basique : éviter le contact avec les yeux et utiliser une protection adéquate. En cas de contact, laver soigneusement pendant au moins 15 minutes à l'eau. Dans le cas où l'irritation persisterait, consulter un médecin.

***L'uniformité des couleurs par lots est garantie.*

Stuc graselo

Chaux á la graisse, finition brillante

Application

Le produit est servi prêt à l'usage. **Stuc graselo** doit être étalé en deux ou plusieurs couches moyennant un espacement de 24 heures entre chaque couche, à l'aide d'une taloche inoxydable en réalisant un mouvement circulaire.

Pour obtenir une finition lisse et translucide, la deuxième ou troisième couche doit être compacte en appliquant le bord de la taloche sur la surface encore humide. Ce produit peut être appliqué sur tout type de support dépourvu d'humidité par remontée capillaire.

Ne pas appliquer **Stuco graselo** sur des surfaces très ensoleillées, sous des températures inférieures à 5ºC ou supérieures à 40ºC. Durant les 24 heures après son application, protéger la surface traitée contre la pluie pendant au moins 48 heures.

Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après leur usage.

Présentation

Paquets de 5 kg et 20 kg.

Couleur

Couleur selon la gamme Pavistamp.

Consommation

Approximative est de 0,5 kg/m2.

Conservation

Le produit doit être conservé dans son emballage d'origine, à une température comprise entre 5 et 30ºC, dans un endroit sec et aéré. Protéger contre les gelées <5ºC ; peut être conservé pendant 1 an dans l'emballage fermé.

⚠ IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est manipulé ou appliqué, le fabricant n'assume aucune réclamation et n'est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d'application.