Microsphères

Haute résistance à l'abrasion

Verre sodique de classe neutre livre de silice, chimiquement neutre.

Produit

- Il augmente la fluidité du mélange de résines
- Il diminue la contraction
- Il améliore l'aspect esthétique
- Bon comportement devant le dérapage
- Application facile

Caractéristiques

- De façon parfaitement sphérique et de distribution granulométrique totalement régulière et homogène et massive, approprié pour les travaux en sec (saupoudrage) et en humide (mélange).
- Pour une grande variété d'applications sans érosion mesurable, de la surface traitée.
- Il améliore la résistance à l'abrasion et au rayage.
- Il ne contient pas de silice.
- Pour le traitement de durcissement superficiel.

Recommandations

- Sur un support propre et sain, sec, exempt de graisses, sans fissures...
- La surface à traiter doit être exempte d'humidité.
- Application par mélange à mode de peinture au rouleau de poil court en couches très fines.
- Pour le traitement superficiel de durcisseur en surfaces soumises à fortes tensions mécaniques.
- Indiqué pour la finition finale et la protection au dérapage.
- Ne pas appliquer avec risque de pluies et gel-dégel, ensoleillement direct, fort vent...

Rapport de mélange

- Classification cte su1:
  Sécurité devant le risque de chutes Classe 3 (Rd≥45):
  Addition de 30% de microsphères dans les deux dernières couches
  Classe 2 (35<rd≤45):
  Addition de ±20% microsphères dans la couche intermède
- Ces valeurs sont indicatives et dépendent directement de la rugosité du support.

Présentation

Seaux de 1 et 5 kg.

Couleur

Transparent

Consommation

Suivant l'utilisation

Aspect

Perles

Conservation

Dans le conteneur d'origine fermé, à l'abri de la intempérie et l'humidité.

Instructions d'usage

Incorporer les microsphères avec un mélange préalable des composants A+B de la peinture si procède et remuer jusqu'à son homogénéisation. Effectuer après la dilution s'il est nécessaire.

Produits associés

*Resines epoxi
*Decosol
*Racly-2
*F-300
*F-250

⚠ IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est manipulé ou appliqué, le fabricant n'assume aucune réclamation et n'est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d'application.