Pavi-Crème

Scellant imprégnant et imperméabilisant

Agent imprégnant, en émulsion aqueuse en forme de crème.

Produit

- Anti-graffiti
- Protection contre l'eau et les huiles
- Facile à nettoyer
- Produit respirant
- Résistant aux taches

Caractéristiques

***Toujours essayer le produit avant sur une zone petite, laisser agir pendant 24 heures pour déterminer la quantité à employer et les résultats désirés.**

- Temps de mûrissement: minimum 12,
- Séchage au toucher (20ºC): > 10 heures
- Mûrissement complet (20ºC): > 25 jours
- Profondeur de pénétration: suivant la porosité du matériel et la climatologie
- Ce produit ne résiste pas aux acides, nettoyants agressifs, décolorants contacts directs agressifs (en dehors du skimer) avec de l'eau de la piscine.

**Ces temps peuvent varier considérablement en fonction de la température ambiante.*

Performances

- Composition: émulsion aqueuse base d'eau
- Densité: Ca. 0,78 g/cm3
- Apparence: pâte laiteuse blanche
- Point d'inflammation: 100ºC
- Résistant à la congélation

**Les résultats décrits on été obtenus d'essais standard et peuvent varier en fonction des conditions de mise en oeuvre.*

Applcations

- Scellant imprégnant pour être appliqué sur des surfaces de matériaux de construction poreux et les protéger de la pénétration de l'eau, les sels dissous, les taches d'huile...
- Approprié pour intérieurs et pour extérieurs.
- Il maintient la couleur naturelle et la finition de la surface.
- Les surfaces traitées sont complètement sûres pour le contact avec les aliments.
- Excellente protection de l'eau et des huiles.

Supports

- **Produits-HD**…, microciment, mortiers, ciment, granit, taille de pierre, quartz compact, ardoise, marbre, lait de chaux, argile, pavés...

Recommandations

- Températures d'application 5 - 35ºC
- Ne pas appliquer sur les surfaces en béton ou mortier désagrégé.
- Ne pas appliquer sur les supports avec excès d'humidité ou mouillés.
- Il ne contient pas d'éléments agressifs.

Conditions d'exécution

- La surface à traiter doit être propre, solide, livre de poussière et exempte de parts mal adhérées.
- Les surfaces doivent être complètement sèches, avant d'appliquer le produit.
- Sur des surfaces en ciment récent, elles doivent être mûres un minimum de 3 jours.
- La surface traitée doit rester sans altérations (pluies, gel, condensation) un minimum de 24 heures, pour assurer les prestations du **Pavi-Crème.**
- Éviter le contact avec l'humidité pendant les 15 heures suivants à l'application.
- Pour nettoyer les surfaces scellées, utiliser les détergents avec PH neutre dissous dans l'eau tiède.

Pavi-Crème

Scellant imprégnant et imperméabilisant

Mode d'emploi

- Couvrir largement avec **Pavi-Crème**, toute la surface, au rouleau, à la brosse…
- Éviter le contact avec les zones environnantes.
- Laisser que le produit réaction et pénètre.
- Une fois la surface sèche, passer le brevet blanc à grande vitesse pour la finition désirée.
- Utiliser de l'eau pour nettoyer les outils employés dans l'application.

**Le scellant n'évitera pas l'usure ou les râpures de la surface.*

Produits associés

- Pavicem-hd
- Pavistamp-floor
- Microcemento

Présentation

Seaux de 1 - 4 - 50 litres

Couleur

Pâte laiteause

Consommation

3 – 10 m2/l de produit (suivant le support, l'absorption et la profondeur de pénétration)
*Ces xonsommations peuvent varier suivant le support et le nombre de coches.

Conservation

Dan le conteneur d'origine fermé à l'abri de l'intempérie et la lumière solaire: 1 an.

⚠ IMPORTANT

Les observations et prescriptions de cette fiche technique, même correspondant à notre meilleure expérience, doivent être considérées, dans tous les cas, comme purement indicatives et doivent être testées par des applications pratiques exhaustives. Par conséquent, avant d'utiliser le produit, celui qui l'utilisera doit déterminer s'il convient ou non à l'utilisation envisagée et assumer toute responsabilité pouvant découler de son utilisation. Une fois que le produit est manipulé ou appliqué, le fabricant n'assume aucune réclamation et n'est pas responsable de la forme, du mode et des conditions d'application.