

DECOSOL

PITTURA AL CEMENTO PER RINNOVO DEI SUOLI

DESCRIZIONE

Additivi, micronizzato speciale, resine e pigmenti minerali.

MODALITÀ D'USO

- La proporzione di miscela, sarà approssimativamente di 1 a 1 (1 parte di **Decosol** per 1 parte di **Comp. B**).
- Miscelare i 2 componenti (liquido + polvere) durante 5 minuti con il battitore indicato a basse rivoluzioni, fino raggiungere una massa omogenea, lavorabile e senza grumi, lasciare riposare 2 minuti.
- Prima di dipingere a dipendendo del assorbimento, applicare 1-2 strati di **F-300** (1 a 4 d'acqua) per assicurare l'aderenza.
- Applicare con rullo, pennello... in 2-3 strati crociati (dipendendo de porosità e assorbimento).
- Come protezione, con la pittura secca (8-24 ore) applicare 1-2 strati di resina;
 - **F-250** brillo: 1 a 3 d'acqua.
 - **F-300** semi brillo: 1-3 d'acqua.
 - **Racly-2** base solvente e umidità <4%.

PRESTAZIONI

- Densità: **1.1 g/cm³**
- Aderenza: **0,98 g/mm²**
- Consumo per abrasione: **0.003 g/cm²**
UNE-EN 13748-2

APPLICAZIONI

- Per la rinnovazione di suoli a modo di pittura.
- Su superficie assorbenti.
- Gran resistenza all'invecchiamento.
- Eccellente comportamento all'abrasione.
- Base acqua.

RACCOMANDAZIONI D'APPLICAZIONE

- La superficie starà completamente pulita, secca e esenta di polvere, muffe, olio, resi di cantiere e con umidità <4%.
- Temperature d'applicazione: 10–30°C.
- Durante l'impasto prima sempre, il polvere sopra del liquido e dopo impastare.
- Rispettare sempre lo stesso percentuale del **Comp-B** durante la miscela.
- Non aggiungere acqua al prodotto.
- Non applicare con insolazione diretta, rischio di pioggia, gelo, forte vento, con presenza d'umidità o con possibilità di salita d'acqua per capillarità.
- Il percentuale della miscela (liquido + polvere) può variare considerevolmente dipendendo della temperatura ambiente e stato della superficie a trattare.

CARATTERISTICHE D'USO

- Vita della miscela: **2 ore**
- Tempo aperto: **2 ore**
- Tempro tra strati: **1-3 ore (20°C)**
- Asciutto al tatto: **5 – 7 ore (20°C)**
- Comportamento in presenza di fuoco: **A1 euroclase**

* Tutte le informazione descritte vengono ottenute da assaggi standard e possono variare dipendendo delle condizione del cantiere.



PACKING

- Secchio di plastica di 15 e 5 kg.
- Pallet di 405 kg (27 secchi di 15 kg).



COLORI

- Varietà colori **Pavicem micro cement**.

RENDIMENTO

- 0,100-0,150 Kg/m² (1 strato)

CONSERVAZIONE

- 24 mesi dopo dalla produzione, nell'imballaggio originale chiuso, ed al riparo dalle intemperie e lumidità.

PRODOTTI ASSOCIATI

• DECOSOL COMP. B	51
• F-300	48
• RACLY-2	43
• PADEC	40
• PAVISTAMP	38