

ORFAPOL INCOLORO

PITTURA DI POLIURETANO

DESCRIZIONE

Pittura di due componenti a base di poliuretano alifatico.

TABELLA DI RESISTENZE

Assaggi per immersione:

Acido cloridrico 10 e 20%	500 ore	Senza alterare
Acido solforico 10 e 20%	500 ore	Inizio ossidazione
Acqua distillata	8 mesi	Senza alterare
Cloruro sodico al 3.5%	8 mesi	Senza alterare
Idrossido sodico al 20%	15 giorni	Senza alterare
Ammoniacco	3 mesi	Regolare
Acetato de Isobutile	8 mesi	Senza alterare
White Spirit	6 mesi	Bene
Nebbia salina 5% cloruro sodico e 37 – 38°C	8 mesi	Senza alterare
Ambiente: Umidità 100% e 40°C	3 mesi	Bene

CARATTERISTICHE D'USO

- Vita della miscela: 8 ore
- Asciutto al tatto: 60 min.
- Per ridipingere: 8 ore approssimativamente.
- Asciutto totale: 24 ore

* Questi tempi sono contemplati con 20°C e possono variare dipendendo della temperatura ambiente.

PRESTAZIONI

- Peso specifico: **1.2 g/cm³**
- Viscosità 25°C: **100-120 sec.**
- Aspetto: **pittura**
- Proporzioni di miscela in peso:
 - Resina: **66.6%**
 - Indurente: **33.4%**

CONDIZIONI D'USO

- Sempre si deve realizzare l'applicazione su superficie pulite, secche ed essenti di cariche ed altri materiali.
- Per assicurare una buona adesione del **Orfapol Incoloro**, su superficie lisce e poco assorbenti, levigare per aprire poro ed aspirare.
- Evitare dipingere se c'è umidità.
- Su superficie di base cementosa **Pavicem**, calcestruzzo, malte... dovrà stare completamente forgiata (≥ 28 giorni) ed senza umidità $< 4\%$.
- Evitare l'applicazione con correnti d'aria, insolazione diretta, rischio di pioggia, gelo o disgelo.
- All'esterno la temperatura massima d'applicazione sarà sempre $< 25^\circ\text{C}$ misurati sulla superficie a trattare.

MODALITÀ D'USO



- Miscelare i due componenti omogeneamente
- La bassa viscosità del **Orfapol Incoloro** permette di essere applicato in stato puro.



- Applicazione a rullo, pennello o pistola.
- A pistola, previa diluzione con un 10% massimo di diluente TP.
- Intervallo tra strati: 4-12 ore.

* Il tempo può variare dipendendo della climatologia.

ORFAPOL INCOLORO

PITTURA DI POLIURETANO

PRODOTTO

- Effetto porcellana.
- Per protezione di piscine.
- Su base di cemento.
- Eccellente resistenza meccanica.
- Permanenza di colore.



PACKING

- Imballaggi 1 y 5 kg (2 componenti).

COLORI

- Standard: incolore (altri colori alla carta).

RENDIMENTO

- 1 kg tra 10 – 14 m² (1 strato)

CONSERVAZIONE

- 12 mesi dalla data di produzione, nell'imballaggio originale chiuso (20°C) ed al riparo dalle intemperie e lumidità.

PRODOTTI ASSOCIATI

- PAVICEM 28
- PAVISTAMP FLOOR 54
- PADEC INDUSTRIAL 92
- PAVISTONE 224



APPLICAZIONI

- Alta resistenza chimica.
- Per protezione di piscine.
- Brillo inalterabile.
- All'interno ed all'esterno.

SUPPORTI

- **Pavicem** micro cemento, calcestruzzo malte.
- **Pavistone** rocca tematica, terrazzi, ceramica...
- **Pavistamp Floor** autolivellante decorativo.

RACCOMANDAZIONI D'APPLICAZIONE

- Temperatura d'applicazione: 10 -25°C.
- Su base completamente secca ed senza umidità <4%.
- Rispettare sempre la stessa dosaggio.
- Non aggiungere nessun additivo alla miscela.
- Non applicare **Orfapol Incoloro** con possibilità d'umidità per salita capillare.