

# PADEC INDUSTRIAL

MALTA COLORATA PER  
PAVIMENTAZIONE INDUSTRIALE

#1  
QUALITÀ

## DESCRIZIONE

Cemento, sabbia di quarzo (diverse granulometrie), pigmenti e additivi.

## COMMENTI

- I tempi di attesa per l'applicazione variano dipendendo dalla temperatura, umidità e tipo di calcestruzzo.
- Proteggere tutte le zone dove si possono produrre macchie (pozzetti, marciapiedi, zoccolo) con **PROTECTOR PAVISTAMP**.
- Con tempo di caldo o vento usare ritardatore superficiale **BRYTEN CH** per controllare l'evaporazione veloce dell'umidità nella superficie di calcestruzzo fresco e quindi facilitare l'unione tra la malta ed il calcestruzzo, evitando l'apparizione di fessure superficiale.

## CARATTERISTICHE D'USO

- Applicazione del **PADEC INDUSTRIAL** per mezzo di spolverizzato sul calcestruzzo fresco.
- La malta deve essere completamente integrata sul calcestruzzo fresco.
- Evitare bagnare con acqua il calcestruzzo.
- In epoca di caldo ritardare il processo di forgiato del calcestruzzo con **FILMAT R**.
- In epoca di freddo accelerare il forgiato del calcestruzzo con **HORMIDUR-SC**.
- Dopo le prime 24 ore approssimativamente aprire le giunte di dilatazione in panni di massimo 16-20 m<sup>2</sup>.

## PRESTAZIONI

- Acqua d'impasto: **± 12-14%**
- Resistenza alla compressione: **> 30,0 N/mm<sup>2</sup>**
- Resistenza alla flessione: **>6,0 N/mm<sup>2</sup>**
- Resistenza al consumo disco largo: **<20 N/mm<sup>2</sup>**
- Aderenza al supporto: **>1,0 N/mm<sup>2</sup>**
- Scivolamento UNU-ENV 12633: **USRV36 Class 3**
- Resistenza all'impatto, UNE-EN ISO 6272-1:
  - Altezza di caduta: **>1500 mm**
  - Valore IR: **IR=14,7 N·m**
- Comportamento in presenza di fuoco: **A1 euroclase**

\* Questi risultati sono assaggi standard, a 6 kg/m<sup>2</sup> possono variare dipendendo delle condizioni dei cantiere.

## CONDIZIONI D'USO

- La base starà dovutamente compattata e con il Ok della direzione facoltativa, per ricevere il calcestruzzo
- Lo spessore del calcestruzzo, in tutti i casi, lo deciderà la direzione di cantiere o la proprietà.
- Il calcestruzzo sarà fabbricato in una pianta autorizzata e trasporta con autocisterna nel tempo di 30 minuti, avrà un cono di crollo tra 6.5 e 8 cm, con il fine di evitare la salita di scoria e segregazione di granuli.
- All'esterno non applicare con vento, rischio di pioggia o possibilità di gelo-disgelo.
- Evitare l'applicazione con temperatura basse, nelle ore che seguono dopo l'applicazione della malta, aumenta il rischio d'apparizione d'efflorescente per carbonatazione.

## MODALITÀ D'USO

- Gli minuti che seguono alla regolarizzazione del calcestruzzo, si allaccia il calcestruzzo permettendo che l'acqua salga per capillarità e assicurare un aggancio perfetto tra calcestruzzo e malta.
- Spolverare **Padec Industrial** manuale, meccanico o strato idratato.



Levigato



Strisciato /  
Decorato



Fresco su fresco  
(strato idratato)

## OPZIONALE

Una volta aperte le giunte di dilatazione ed il pavimento senza acqua allagata, applicare senza sopraccariche 1-2 strati di resina di curato **Paviplast Epoxi, F-300, F250**.

# PADEC INDUSTRIAL

MALTA COLORATA PER  
PAVIMENTAZIONE INDUSTRIALE

#1  
QUALITÀ

## PRODOTTO

- Malta di alte prestazioni.
- Eccellente durabilità.
- Resistente al traffico stradale e pedonale.
- Colorato.



## PACKING

- Sacco di carta di 25 kg, anti umidità.
- Pallet di 1200 kg (48 sacchi).

## COLORI

- Grigio Cemento–Rosso–Verde (altri alla carta)

## RENDIMENTO

- Spolverizzato manuale: 3-6 kg/m<sup>2</sup> e secondo color.
- Spolverizzato meccanico: 6-12 kg/ m<sup>2</sup>.
- Strato idratato: 20 kg/m<sup>2</sup> e cm di spessore (fresco su fresco).

## CONSERVAZIONE

- 12 mesi dopo dalla produzione, nell'imballaggio originale chiuso, ed al riparo dalle intemperie e umidità.



## APPLICAZIONI

- Malta colorata d'alte prestazioni per la pavimentazione industriale, che s'applica sul calcestruzzo fresco.
- Strato di rotolamento d'eccellente resistenza.
- Sviluppato per evitare lo smottamento di polvere, d'un calcestruzzo convenzionale.
- Locali commerciali, parking, navi industriali...
- All'interno ed all'esterno.

## SUPPORTI

- Su calcestruzzo fresco.

## FINITURE

- Levigato – cazzuolato – Strisciato.
- Fresco su fresco (strato idratato).

## PRODOTTI ASSOCIATI

• PAVIPLAST EPOXI (TR) .....	108
• F-300 .....	48
• F-250 .....	47
• MICROESFERAS .....	326
• HORMIDUR SC .....	336
• PROTECTOR PAVISTAMP .....	334
• BRYTEN CH .....	321



ROSSO



GRIGIO  
CEMENTO



VERDE

## RACCOMANDAZIONI D'APPLICAZIONE

- Temperature d'applicazione: 5-35° C.
- Il percentuale d'acqua può variare dipendendo del miscelatore usato.
- Non aggiungere acqua al prodotto, una volta fatto lo spolverizzato su calcestruzzo fresco.
- Evitare l'applicazione con forte vento o insolazione diretta.