

PAVISTAMP

MALTA COLORATA PER RINNOVO
E DECORAZIONE DEI SUOLI

**ALTE
PRESTAZIONE**

DESCRIZIONE

Cemento, polvere silicio, quarzo, pigmenti minerali e additivi.

COMMENTI

- I tempi di attesa per l'applicazione variano dipendendo della temperatura, umidità e tipo di calcestruzzo.
- Proteggere tutte le zone dove si possono produrre macchie (pozzetti, marciapiedi, zoccolo) con **PROTECTOR PAVISTAMP**.
- Con tempo di caldo o vento usare ritardatore superficiale **BRYTEN CH** per controllare l'evaporazione veloce dell'umidità nella superficie di calcestruzzo fresco e quindi facilitare l'unione tra la malta ed il calcestruzzo, evitando l'apparizione di fessure superficiale.

CARATTERISTICHE D'USO

- Applicazione del **PAVISTAMP** per mezzo di spolverizzato in 2 strati, sul calcestruzzo fresco.
- La malta deve essere completamente integrata sul calcestruzzo fresco.
- Evitare bagnare con acqua il calcestruzzo.
- In epoca di caldo ritardare il processo di forgiato del calcestruzzo con **FILMAT R**.
- In epoca di freddo accelerare il forgiato del calcestruzzo con **HORMIDUR- SC**.
- Dopo le prime 24 ore approssimativamente aprire le giunte di dilatazione in panni di massimo 16-20 m².

PRESTAZIONI

- Consumo UNE-EN 13892-4: **16,9 cm³/50 cm²**
- Resistenza alla flessione: **> 8,0 N/mm²**
- Resistenza alla compressione: **> 60,0 N/mm²**
- Scivolamento UNE-ENV 12633: **USRV-64 Classe 3**
- Diventa gelo: **No tende a diventare gelo**
- Comportamento in presenza di fuoco: **A1 euroclase**
- Designazione EN 13813: **CT-C60-F7-A22**

* Questi risultati sono assaggi standard, a 6 kg/m² possono variare dipendendo delle condizioni dei cantiere.

CONDIZIONI D'USO

- La base starà dovutamente compattata e con il ok della direzione facoltativa, per ricevere il calcestruzzo.
- Lo spessore del calcestruzzo, in tutti i casi, lo deciderà la direzione di cantiere o la proprietà.
- Il calcestruzzo sarà fabbricato in una pianta autorizzata e trasporta con autocisterna nel tempo di 30 minuti, avrà un cono di crollo tra 6.5 e 8 cm, con il fine di evitare la salita di scoria e segregazione di granuli.
- Evitare i calcestruzzi con eccesso di additivi, questi difficoltano la salita d'acqua per capillarità impedendo l'aderenza tra il calcestruzzo e la malta.

MODALITÀ D'USO



1. Nei minuti che seguono alla regolarizzazione del calcestruzzo, si alliscia il calcestruzzo permettendo che l'acqua salga per capillarità e assicurare un aggancio perfetto tra calcestruzzo e malta.



2. Spolverare il prodotto **Pavistamp** in 2 strati (raccomandato 6-7 kg/m²) e dipendendo del colore.



3. Allisciato manuale assicurando una perfetta adesione del prodotto con il calcestruzzo.



4. Con il calcestruzzo in stato plastico si spolvera il **Despi** che attua come disarmante e invecchiamento del pavimento. Durante il processo di forgiato, si testurizza con il modello selezionato.



5. Dopo le prime 48-72 ore, eliminare il **Despi** con acqua a pressione, una volta secco ed senza umidità, applicare 1-2 strati di resina di curato:

- **F-250** (brillo) base acqua (senza acqua allagata).
- **F-300** base acqua (senza acqua allagata).
- **Racly 2** con umidità: < 4%.



PAVISTAMP

MALTA COLORATA PER RINNOVO
E DECORAZIONE DEI SUOLI

**ALTE
PRESTAZIONE**

PRODOTTO

- Malta di alta resistenza.
- Eccellente comportamento al gelo-disgelo.
- Traffico stradale e pedonale.
- Finiture decorative.



PACKING

- Sacco di carta di 25 kg, anti umidità.
- Pallet di 1200 kg (48 sacchi).

COLORI

- Varietà di 20 colori.

RENDIMENTO

- 5-7 kg/m² e dipendendo del colore.

CONSERVAZIONE

- 12 mesi dalla data di produzione, nell'imballaggio originale chiuso ed al riparo dalle intemperie e umidità.

APPLICAZIONI

- Malta colorata d'alta resistenza che si applica sul calcestruzzo fresco e che permette la formatura del calcestruzzo offrendo uno strato di rotolamento d'eccellente durezza e durabilità.
- Per la decorazione di pavimenti tradizionali (blocchetto, legno...)
- Specialmente indicato per pavimenti urbani, alloggi, parking, parchi tematici...

SUPPORTI

- Su calcestruzzo fresco.

FINITURE

- Più di 70 modelli.
- Altri alla carta.
- Stampato, liscio, strisciato e cazzuolato.

PRODOTTI ASSOCIATI

• DESPI	42
• F-250	47
• F-300	48
• RACLY-2	43
• BRYTEN CH	321
• HORMIDUR SC	336
• PROTECTOR PAVISTAMP	334

RACCOMANDAZIONI D'APPLICAZIONE

- Temperature d'applicazione 5°C a 35°C.
- In toni chiari, evitare l'applicazione su calcestruzzo fresco con eccesso d'acqua per salita capillare, inoltre ad aumentare il consumo (3-4 kg/m²), perdita di resistenza e la conseguente decolorazione del pavimento una volta secco.
- Non aggiungere acqua al prodotto, una volta fatto lo spolverizzato su calcestruzzo fresco.
- Evitare l'applicazione su calcestruzzi con eccessi d'additivi.
- Non applicare con insolazione diretta.