

PAVIFORT-SAN

RICOPRIMENTO EPOSSI
PER USO SANITARIO



DESCRIZIONE

Ricoprimento epossi senza solventi, d'alta resistenza chimica.

TABELLA DI RESISTENZE

PRODOTTO	IMMERSIONE	RISULTATO
Ammoniacco 3%	1 anno	Inalterato
Soda Caustica 3%	1 anno	Inalterato
Acqua potabile	6 anni	Inalterato
Acqua di mare	6 anni	Inalterato
Vino	6 anni	Inalterato
Birra	6 anni	Inalterato
Sidro	6 anni	Inalterato
Olio de oliva	6 anni	Inalterato
Dissoluzione Zuccherata	6 anni	Inalterato

CARATTERISTICHE D'USO

- Vita utile della miscela (20°C): 15-20 minuti
- Asciutto al tatto (25°C): inferiore a 2 ore
- Asciutto senza collosità (25°C): inferiore a 6 ore
- Tempo tra strato e strato: minimo 12 ore a massimo 24 ore
- Curato completo (25°C): > 7 giorni
- Curato completo (15°C): > 12 giorni

* Questi tempi sono contemplati con 15-25°C e possono variare dipendendo della temperatura ambiente.

PRESTAZIONI

- Solidi In volume: 100%
- Si può diluire fino un 10% con **Disolvente sanitario**.

CONDIZIONI D'USO

- Su calcestruzzo. Per ottenere dei risultati ottimi, è necessario che il calcestruzzo presente:
 - a) Una superficie resistente e ferma.
 - b) Che sia secco, senza grassi ed altri materiale.
 - c) Sia completamente forgiato ≥ 28 giorni e con umidità <4%.
- Nella preparazione si consiglia un grondato con sabbia, sabbatura e acqua, pennellare con rebbi d'acciaio, decapato acido, con dissoluzione al 10 % e posteriore asciutto.
- Su superficie lisce, non assorbenti... levigare prima ed aprire poro, per assicurare un buon ancoraggio.

MODALITÀ D'USO



- Miscelare il **Componente A** e simultaneamente scaricare il contenuto del **Componente B** (indurente), con battitore lento di modo omogeneo.



Importante: una volta la miscela fatta si dispone soltanto di 15 a 20 minuti per realizzare l'applicazione.

- L'applicazione si può realizzare con: attrezzatura di polverizzazione, pennello, rullo fino formare uno strato continuo con lo spessore desiderato.

Importante: Nel caso di ribassare il tempo massimo tra strato e strato, si procederà ad una levigatura superficiale per assicurare l'aderenza del prodotto.

PAVIFORT-SAN

RICOPRIMENTO EPOSSI
PER USO SANITARIO



PRODOTTO

- Per industria alimentare.
- Senza solventi.
- Per serbatoio e silo.
- Senza giunta.
- Prodotto omologato per il Ministero de Sanidad y Consumo. (Ministero di Sanità e Consumo di Spagna).



PACKING

- Pack di 25 kg.

COLORI

- Rosso ed Odra.



RENDIMENTO

- 0,8-1 kg/m² (2 strati), per garantire uno spessore di pellicola di 400 a 600 micro.

* Questi consumi possono variare dipendendo dell'assorbimento del supporto.

CONSERVAZIONE

- 12 mesi dalla data di produzione nell'imballaggio originale chiuso (15-25°C), ed al riparo dalle intemperie e umidità.



APPLICAZIONI

- Ricoprimento di resine epossidi 100% solidi di gran resistenza chimica, formulato per essere in contatto con prodotti alimentari.
- All'interno di serbatoio e sili, anche di calcestruzzo e di acciaio per contenere olio, vino, conserve...
- Protezione di pavimenti in industrie sanitarie, carniche, laboratori farmaceutici...
- All'interno.

SUPPORTI

- Calcestruzzo, calcestruzzo levigato, acciaio...
- Su conduzione d'acqua potabile.

PRODOTTI ASSOCIATI

- PAVEX-2C PRIMER 96

RACCOMANDAZIONE D'APPLICAZIONE

- Temperature d'applicazione 10-35°C
- Umidità massima supporto: 4%
- Umidità relativa massima: 70%
- Non effettuare miscele parziali, se non totale dipendendo della forma di somministro.
- Rispettare sempre lo stesso dosaggio.
- Non aggiungere nessun additivo alla miscela.