

# PAVICOLOR FLEX

MALTA COLORATA DEFORMABILE  
PER GIUNTE (0 to 30 mm)

## DESCRIZIONE

Cemento, arido selezionato, resine sintetiche, additivi organici e inorganici e pigmenti minerali.

## COMMENTI

- Proprietà fungicide.
- Giunte stagne usare: **PAVICOLOR PLUS**.
- Retrazione controllata.

## CARATTERISTICHE D'USO

- Tempo di riposo dopo l'impasto: 2 minuti
- Tempo massimo di pulizia: 30-60 minuti
- Vita della massa: 60 minuti
- Asciutto al tatto: 1- 2 ore
- Messa in servizio: 3-4 giorni

\* Questi tempi possono variare considerevolmente dipendendo della temperatura ambiente.

## PRESTAZIONI

- Densità in polvere: **1.2-1.4 g/cm<sup>3</sup>**
- Acqua d'impasto in laboratorio: **22%**
- Densità della massa: **1,6-1,9 g/cm<sup>3</sup>**
- Prodotto indurito: **1.5-1,9 g/cm<sup>3</sup>**
- Retrazione: **≤ 3 mm/m**
- Resistenza alla compressione: **≥ 15 Mpa**
- Resistenza alla flessione: **≥ 2,5 Mpa**
- Capillarità: **< 0.9 g/Dm<sup>3</sup> min<sup>1/2</sup>**

\* Tutte le informazione descritte vengono ottenute da assaggi standard e possono variare dipendendo delle condizione del cantiere.

## CONDIZIONI D'USO

- Le giunte tra ceramica dovranno essere pulite, secche e senza polvere.
- Il raggiuntato dovrà realizzarsi dopo minimo 24-48 ore dopo la fissazione della ceramica.
- In applicazione su superficie porose o assorbenti, realizzare un trattamento delle mattonelle con **Protector PAVISTAMP**, prima di realizzare il raggiuntato per evitare che si macchiano i pezzi.
- Adatto per usare con pistola riempibile.
- All'esterno non applicare con isolamento diretto o forte vento.

## MODALITÀ D'USO



### Acqua d'impasto in pasta:

- Sacchetto di 5 kg: ±1,1 litri d'acqua.
- Sacco di 25 kg: ±5,5 litri d'acqua.

### Acqua d'impasto come boiacca:

- Sacchetto di 5 kg: ±1,6 litri d'acqua.
- Sacco di 25 kg: ±6 litri d'acqua, impastare manuale o con batitore elettrico fino ottenere una massa omogenea e senza grumi.



- Ripienare le giunte con la cazzuola adeguata e esercitando pressione la massa tra mattonelle.



- Adatto per riusarsi con pistola riempibile.
- Pulire con spugna umida e risciacquare con acqua pulita fino ottenere la finitura finale.

# PAVICOLOR FLEX

MALTA COLORATA DEFORMABILE  
PER GIUNTE (0 to 30 mm)

## PRODOTTO

- Impermeabile.
- Deformabile.
- Azione fungicida.
- Eccellente aderenza.



## PACKING

- Scatola 20 kg (4 sacchi di 5 kg).
- Pallet di 18 scatole (360 kg).
- Sacco di 25 kg. Consultare.

## COLORI

- Tabella di Colore.

## RENDIMENTO

- Largo della giunta 10 mm
- Profondità della giunta 5 mm

## ESSEMPIO

- Mattonella di 30x30 cm. approssimativamente: 0,5 kg/m<sup>2</sup>
- Mattonella di 15x15 cm. approssimativamente: 1,0 kg/m<sup>2</sup>
- Mattonella di 10x10 cm. approssimativamente: 1,5 kg/m<sup>2</sup>

## CONSERVAZIONE

- In sacco di 25 kg: 12 mesi.
- In sacchetto di 5 kg: 2 anni.
- Dopo la data di fabbricazione, in imballaggio originale chiuso ed al riparo della intemperie.

## PRODOTTI ASSOCIATI

- PAVICOLOR PLUS ..... 186
- PAVICOLOR HD ..... 188
- PAVICOLOR ECO ..... 180
- PAVICOLOR giunta larga ..... 190
- PAVICOLOR giunta fina ..... 192



## APPLICAZIONI

- Malta colorata deformabile per ripieno di giunte tra mattonelle da 0 a 30 mm, in qualsiasi tipo di pavimento, rivestimento ceramico o **Revistamp E**.
- All'interno ed all'esterno.
- Suoli di riscaldamento radiante.
- Raggiuntato di qualsiasi tipo di mattonelle ceramiche.

## RACCOMANDAZIONI D'APPLICAZIONE

- Temperature d'applicazione tra 5°C e 30°C.
- Il percentuale d'acqua può variare secondo il miscelatore usato
- Lo impasto sarà lo stesso di una malta colla.
- Rispettare sempre la stessa proporzione della acqua, lo eccesso d'acqua difficolterebbe le prestazione e anche la pulizia e la finitura finale.
- Non applicare in forma di boiaccia.
- Evitare l'applicazione con insolazione diretta, forte vento, rischio di pioggia, gelo o disgelo...
- Rispettare sempre, la giunta perimetrale, di dilatazione e di frazionamento.