

PAVICOLOR JUNTA ANCHA

MALTA COLORATA PER
GIUNTA LARGA (3 a 15 mm)

DESCRIZIONE

Cemento, arido selezionato, resine sintetiche, additivi organici e pigmenti minerali.

COMMENTI

- Retrazione controllata e azione fungicida.
- Per giunte di meno di 3 mm usare **Pavicolor junta fina**.
- In supporti deformabili, usare **Pavicolor Plus**.
- In facciate usare **Pavicolor Flex**.

CARATTERISTICHE D'USO

- Tempo di riposo dopo l'impasto: 2 minuti
- Tempo massimo di pulizia: 30-60 minuti
- Vita della massa: 60 minuti
- Tempo messa in servizio: 3-4 giorni

* Questi tempi possono variare considerevolmente dipendendo della temperatura ambiente.

PRESTAZIONI

- Densità apparente in polvere: **1.1- 1.4 g/cm³**
- Acqua d'impasto in laboratorio: **20%**
- Densità della massa: **1.6 g/m³**
- Prodotto indurito: **1.700-1.900 kg/mm³**
- Resistenza alla compressione: **≥ 15 Mpa**
- Resistenza alla flessione: **≥ 2,5 Mpa**
- Capillarità inferiore: **0.5g/dm³ · min^{1/2}**

* Tutte le informazione descritte vengono ottenute da assaggi standard e possono variare dipendendo delle condizione del cantiere.

CONDIZIONI D'USO

- Le giunte tra ceramica dovranno essere pulite, secche e senza polvere.
- Il raggiuntato dovrà realizzarsi dopo minimo 24-48 ore dopo la fissazione della ceramica.
- In applicazione su superficie porose o assorbenti, realizzare un trattamento delle mattonelle con **Protector PAVISTAMP**, prima di realizzare il raggiuntato per evitare che si macchiano i pezzi.

MODALITÀ D'USO



Acqua d'impasto:

- Sacchetto di 5 kg: 1-1.5 lts d'acqua.
- Sacco di 25 kg: 5-6 lts d'acqua, manuale o con batitore elettrico fino ottenere una masa omogenea e senza grumi.



- Lasciare riposare 2 minuti.
- Ripienare le giunte con la cazzuola adeguata e esercitando pressione la massa tra mattonelle.



- Adatto per riusarsi con pistola riempibile.
- Pulire con spugna umida e risciacquare con acqua pulita fino ottenere la finitura finale (la pulizia deve farsi con il prodotto indurito e secondo la temperatura ambiente).

PAVICOLOR JUNTA ANCHA

MALTA COLORATA PER
GIUNTA LARGA (3 a 15 mm)

PRODOTTO

- Eccellente lavorabilità.
- Senza fessure.
- Resistente all'acqua.
- Si ammette la miscela di colori.



PACKING

- Scatole di 20 kg (4 sacchetti di 5 kg)
- Pallet di 18 scatole (360 kg)
- Sacco di 25 kg. consultare

COLORI

- Tabella di Colore.

RENDIMENTO

- Largo della giunta 10 mm.
- Profondità della giunta 5 mm.

ESSEMPIO

- Mattonella di 30x30 cm. approssimativamente: 0,5 kg/m²
- Mattonella di 15x15 cm. approssimativamente: 1,0 kg/m²
- Mattonella di 10x10 cm. approssimativamente: 1,5 kg/m²

CONSERVAZIONE

- In sacco di 25 kg: 12 mesi.
- In sacchetto di 5 kg: 2 anni.
- Dopo la data di fabbricazione, in imballaggio originale chiuso ed al riparo della intemperie.

PRODOTTI ASSOCIATI

- PAVICOLOR flexible 184
- PAVICOLOR giunta fina 192
- PAVICOLOR HD 188
- PAVICOLOR PLUS 186
- PAVICOLOR ECO 180



APPLICAZIONI

- Malta colorata per ripieno di giunte tra mattonelle da 3 a 15 mm, in qualsiasi tipo di pavimento, rivestimento ceramico o **Revistamp E**.
- Malta per l'applicazione in forma di pasta.
- All'interno ed all'esterno.
- Suoli di riscaldamento radiante.
- In giunte superiore a 15 mm, la pasta sarà di maggiore consistenza.
- Raggiuntato di qualsiasi tipo di mattonelle ceramiche.

RACCOMANDAZIONI D'APPLICAZIONE

- Temperature d'applicazione tra 5°C e 30°C
- Lo impasto sarà lo stesso di una malta colla.
- El porcentaje de agua puede variar según el mezclador utilizado.
- Rispettare sempre la stessa proporzione della acqua, lo eccesso d'acqua difficolterebbe le prestazione e anche la pulizia e la finitura finale.
- Non applicare in forma di boiaccia.
- Evitare l'applicazione con insolazione diretta, forte vento, rischio di pioggia, gelo o disgelo...
- Rispettare sempre, la giunta perimetrale, di dilatazione e di frazionamento.