

PAVICOLOR JUNTA FINA

MALTA COLORATA PER
GIUNTA FINA (0 a 3 mm)

DESCRIZIONE

Cemento, arido selezionato, resine sintetiche, additivi organici e inorganici e pigmenti minerali.

COMMENTI

- All'esterno usare **Pavicolor Flex**.
- Per giunte di più di 3 mm usare **Pavicolor junta ancha**.
- Per giunte di **Revistamp E** usare **Pavicolor junta ancha**.

CARATTERISTICHE D'USO

- Tempo di riposo dopo l'impasto: 2 minuti
- Tempo massimo di pulizia: 30-60 minuti
- Vita della massa: 60 minuti
- Messa in servizio: 3-4 giorni

* Questi tempi possono variare considerevolmente dipendendo della temperatura ambiente.

PRESTAZIONI

- Densità apparente in polvere: **900-1.100 kg/m³**
- Acqua d'impasto in laboratorio: **30%**
- Densità della massa: **1.6 g/m³**
- Prodotto indurito: **1.700-1.900 kg/mm³**
- Resistenza alla compressione: **≥ 15 Mpa**
- Resistenza alla flessione: **≥ 2,5 Mpa**
- Capillarità: **2 g/dm² · min^{1/2}**

* Tutte le informazione descritte vengono ottenute da assaggi standard e possono variare dipendendo delle condizione del cantiere.

CONDIZIONI D'USO

- Le giunte tra ceramica dovranno essere pulite, secche e senza polvere.
- Il raggiuntato dovrà realizzarsi dopo minimo 24-48 ore dopo la fissazione della ceramica.
- In applicazione su superficie porose o assorbenti, realizzare un trattamento delle mattonelle con **Protector PAVISTAMP**, prima di realizzare il raggiuntato per evitare che si macchiano i pezzi.
- Adatto per usare con pistola riempibile.
- All'esterno non applicare con isolamento diretto o forte vento.

MODALITÀ D'USO



Acqua d'impasto in pasta:

- Sacchetto di 5 kg: ±1,5 litri d'acqua.
- Sacco di 25 kg: ±7,5 litri d'acqua.

Acqua d'impasto come boiacca:

- Sacchetto di 5 kg: ±2 litri d'acqua.
- Sacco di 25 kg: ±8 litri d'acqua, impastare manuale o con batitore elettrico fino ottenere una massa omogenea e senza grumi.



- Lasciare riposare durante 2 minuti.



- Riempire le giunte tra mattonelle. Aspettare 30-60 minuti per eliminare i resi di prodotto.

- Pulire con spugna umida e risciacquare con acqua pulita fino ottenere la finitura finale.

PAVICOLOR JUNTA FINA

MALTA COLORATA PER
GIUNTA FINA (0 a 3 mm)

PRODOTTO

- Eccellente lavorabilità
- Senza fessure
- Resistente all'acqua
- Se ammette la miscela tra colori.



PACKING

- Scatole di 20 kg (4 sacchetti di 5 kg).
- Pallet di 18 scatole (360 kg).
- Sacco di 25kg. consultare.

COLORI

- Tabella di Colore.

RENDIMENTO

- Largo della giunta 10 mm.
- Profondità della giunta 5 mm.

ESSEMPIO

- Mattonella di 30x30 cm. approssimativamente: 0,5 kg/m²
- Mattonella di 15x15 cm. approssimativamente: 1,0 kg/m²
- Mattonella di 10x10 cm. approssimativamente: 1,5 kg/m²

CONSERVAZIONE

- In sacco di 25 kg: 12 mesi.
- In sacchetto di 5 kg: 2 anni.
- Dopo la data di fabbricazione, in imballaggio originale chiuso ed al riparo della intemperie.

PRODOTTI ASSOCIATI

- PAVICOLOR flexible 184
- PAVICOLOR giunta larga 190
- PAVICOLOR HD 188
- PAVICOLOR PLUS 186
- PAVICOLOR ECO 180



APPLICAZIONI

- Malta colorata di strato fino per ripieno di giunte da 0 a 3 mm di largo tra pezzi ceramici o qualsiasi tipo di pavimento o rivestimento.
- Raggiuntato di tutto tipo di mattonelle ceramiche.
- All'interno ed all'esterno.

RACCOMANDAZIONI D'APPLICAZIONE

- Temperature d'applicazione tra 5°C e 30°C.
- Il percentuale d'acqua può variare secondo il miscelatore usato.
- In giunte inferiore a 1.5 mm applicare in forma di boiaccia.
- Rispettare sempre la stessa proporzione della acqua, lo eccesso d'acqua difficolterebbe le prestazione e anche la pulizia e la finitura finale.
- Evitare l'applicazione con insolazione diretta, forte vento, rischio di pioggia, gelo o disgelo...
- Non incorporare nessun additivo al prodotto.
- Rispettare sempre, la giunta perimetrale, di dilatazione e di frazionamento.