

PAVICOLOR PLUS

MALTA UNIVERSALE PER RIPIENO
DI GIUNTE (0 to 25 mm)

PIETRA TECNICAMENTE RICOSTITUITA
100% AGGREGATI DI RICICLAGGIO



DESCRIZIONE

Cementi speciali, arido di riciclaggio, additivi speciali e pigmenti minerali.

COMMENTI

- Proprietà fungicide.
- Resiste ai attacchi batteriologici.
- Impermeabile.

CARATTERISTICHE D'USO

- Tempo di riposo dopo l'impasto: 2 minuti
- Tempo massimo di pulizia: 30-60 minuti
- Vita della massa: 60 minuti
- Asciutto al tatto: 1-2 ore
- Messa in servizio: 3-4 giorni
- Forgiato totale: > 7 giorni

* Questi tempi possono variare dipendendo della temperatura ambiente

PRESTAZIONI

- Densità in polvere: **940 kg/m³**
- Acqua d'impasto in laboratorio: **30%**
- Densità della massa: **1.100 kg/m³**
- Assorbimento d'acqua: **< 0,1 kg (m² min 0,5)**
- Retrazione: **0,01 mm/m (UNE 83831 EX)**
- Resistenza alla compressione: **> 21 Mpa**
- Resistenza alla flessione: **> 5 Mpa**

* Tutte le informazione descritte vengono ottenute da assaggi standard e possono variare dipendendo delle condizione del cantiere.

CONDIZIONI D'USO

- Le giunte tra mattonelle o pezzi dovranno essere pulite, secche e senza polvere.
- Un eccesso d'acqua difficolterebbe le prestazione finale della malta.
- Il raggiuntato dovrà realizzarsi dopo minimo 24-48 ore dopo la fissazione della ceramica.
- Applicare in piccole superficie per fare la pulizia in modo progressivo.
- In applicazione su superficie porose o assorbenti, realizzare un trattamento alle mattonelle con **Protector PAVISTAMP**, prima di realizzare il raggiuntato per evitare che si facciano macchie nei pezzi.
- Adatto per usarsi con pistola riempibile.
- All'esterno non applicare con insolazione diretta o forte vento.

MODALITÀ D'USO



Acqua d'impasto in pasta:

- Sacchetto di 5 kg: ±1,5 litri d'acqua.
- Sacco di 25 kg: ±7,5 litri d'acqua.



Acqua d'impasto come boiaccia:

- Sacchetto di 5 kg: ±2 litri d'acqua.
- Sacco di 25 kg: ±8 litri d'acqua, impastare manuale o con batitore elettrico fino ottenere una massa omogenea e senza grumi.



- Lasciare riposare durante 2 minuti.
- Ripianare le giunte tra mattonelle, al principio dell'indurimento e senza brillo superficiale, pulire con una spugna.

- Una volta il prodotto indurito, pulire con acqua pulita o un panno umido.

PAVICOLOR PLUS

MALTA UNIVERSALE PER RIPIENO
DI GIUNTE (0 to 25 mm)

PRODOTTO

- No contiene nessun tipo di biocida.
- Deformabile.
- Resiste la efflorescenze.
- Eccellente aderenza.



PACKING

- Scatola 20 kg (4 sacchetti di 5 kg).
- Pallet di 18 scatole (360 kg).
- Sacco di 25 kg. Consultare.

COLORI

- Tabella di Colore.

RENDIMENTO

- Largo della giunta 10 mm
- Profondità della giunta 5 mm

ESSEMPIO

- Mattonella di 30x30 cm. approssimativamente: 0,5 kg/m²
- Mattonella di 15x15 cm. approssimativamente: 1,0 kg/m²
- Mattonella di 10x10 cm. approssimativamente: 1,5 kg/m²

CONSERVAZIONE

- In sacco di 25 kg: 12 mesi
- In sacchetto di 5 kg: 2 anni
- Dopo la data di fabbricazione, in imballaggio originale chiuso ed al riparo della intemperie.

PRODOTTI ASSOCIATI

- PAVICOLOR HD 188
- PAVICOLOR ECO 180

PIETRA TECNICAMENTE RICOSTITUITA
100% AGGREGATI DI RICICLAGGIO



APPLICAZIONI

- Malta polivalente per ripieno di giunte tra mattonelle di 0 a 25 mm, in qualsiasi tipo di pavimento, rivestimento ceramico o **Revistamp E** stampato.
- Raggiuntato di qualsiasi tipo di mattonelle ceramiche.
- All'interno ed all'esterno.
- Suoli di riscaldamento radiante.

RACCOMANDAZIONI D'APPLICAZIONE

- Temperature d'applicazione tra 5°C e 30°C.
- Il percentuale d'acqua può variare secondo il miscelatore usato.
- Lo impasto sarà lo stesso di una malta colla.
- Rispettare sempre la stessa proporzione della acqua, lo eccesso d'acqua difficolterebbe le prestazione e anche la pulizia e la finitura finale.
- Evitare l'applicazione in tempo piovoso o molto umido, con rischio di gelate o con insolazione diretta.
- Rispettare sempre, la giunta perimetrale, di dilatazione e di frazionamento.