

FONDO MORTECRIL

REGOLATORE DI FONDO PER MALTA ACRILICA

DESCRIZIONE

Agglutinanti, pigmenti minerali e additivi organici e inorganici.

COMMENTI

- Per evitare trasparenza nella finitura finale.
- Non incorporare nessun additivo al prodotto.
- Il consumo per m², può variare considerevolmente dipendendo dell'assorbimento del supporto.
- Adatto per essere ricoperto.

MODALITÀ D'USO

- Una volta aperto l'imballaggio, prima d'usare rimuovere tutto il contenuto fino ad una perfetta omogeneizzazione.
- Applicazione con rullo, pennello...
- Si può diluire in acqua.
- Tempo d'asciutto: 1 - 3 ore
- Pulizia utili: acqua

* Questi risultati possono variare secondo le condizioni del cantiere.

PRESTAZIONI

- Assorbimento capillare d'acqua: **0.04 kg (m² · min 0.5)**
- Aderenza: **> 1.0 N/mm**
- Temperature d'applicazione: **5 - 30 °C**
- Materiale: **Polimero Acrilico**
- Diluente: **acqua**

APPLICAZIONI

- Primer in colore per la regolarizzazione e assorbimento di fondo, previa all'applicazione del rivestimento acrilico **Mortecril** associati al sistema di **Pavitherm (SATE)**.

SUPPORTI

- **Pavitherm System (SATE) (ETICS), Revislant, Revistamp-Sec**, calcestruzzo, malta convenzionale, legno e gesso...
- Sopra supporti già dipinti o rivestimenti antichi, in restaurazione in buon stato e perfettamente aderito al supporto.

PRODOTTI ASSOCIATI

- MORTECRIL micro 208
- MORTECRIL line 210
- MORTECRIL rústico 212
- REVISLANT (pavitherm) 202
- REVISTAMP SEC M-120 244



PRODOTTO

- Per regolare il colore e l'assorbimento.
- Preparato per essere usato.
- Facile applicazione.
- Eccellente aderenza.
- Varietà di colori.



PACKING

- Secchio di 25 kg.
- Pallet di 600 kg (24 secchi).

COLORI

- Simile Mortecril.

RENDIMENTO

- 0,2 - 0,3 kg/m²
(dipendendo de l'assorbimento del supporto).

CONSERVAZIONE

- 12 mesi dopo la data di fabbricazione, in imballaggio originale chiuso, coperto dell'intemperie e umidità.

RACCOMANDAZIONI D'APPLICAZIONE

- I supporti devono essere piani, stabili resistenti e puliti.
- Applicazione su supporto assorbente.
- Per evitare trasparenze e perdite di tono usare sempre regolatore di **Fondo Mortecril** dello stesso colore o simile al rivestimento finale **Mortecril**.
- Dipendendo del colore scelto ed assorbimento del supporto, potrebbe essere necessario applicare 2 strati.
- Lo strato di regolamento con **Fondo Mortecril**, deve essere completamente secco prima dell'applicazione del **Mortecril**.

PAVI-THERM MALTE E SISTEMI

PRIMA



DOPO



PRIMA



DOPO



PRIMA



DOPO



MALTA PER IL RIVESTIMENTO

PRESENTAZIONE

Los prodotti di rivestimento **REVISTAMP** sono noti per la loro qualità, elevate prestazioni e un'ampia gamma di colori...

PAVISTAMP ha sviluppato una vasta gamma di prodotti per la verniciatura, da malta tradizionale monostrato, micro-malta monostrato stampaggio e finitura raffinata - strutturato, che stanno avendo un grande consenso nel mondo delle costruzioni.

APPLICAZIONE

L'applicazione di ogni malta specificamente dettagliato nella SPC.

RACCOMANDAZIONI

- I supporti devono essere piani, sano, stabile, robusto e privo di polvere, vernici, olio ...
- Per preparare la malta, utilizzando la stessa percentuale di acqua e tempo di miscelazione per l'intera esecuzione.
- Utilizzare maglia per l'unione tra i supporti di diversa natura. La rete deve essere di almeno 20 cm. su ciascun lato del giunto.
- Non aggiungere alcun additivo alla malta senza l'espressa autorizzazione di **PAVISTAMP**.
- La temperatura di applicazione è compresa tra +5 e 30. Nella stagione calda dovrebbe essere bagnato prima e dopo il rivestimento.
- Può causare irritazione perché contiene cemento. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Se l'irritazione sciacquare abbondantemente con acqua pulita.
- Conservare in un luogo asciutto, al riparo dalle intemperie.
- Per informazioni, consultare schede tecniche o contattare il nostro Ufficio Tecnico.

